

05.23.01  
Б.В.

Челябинский государственный технический  
университет

На правах рукописи

БАЙЕУРИН АЛЬВЕРТ ХАЛИТОЕВИЧ

РАННЕЕ НАГРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
МНОГОЭТАЖНЫХ ГРАДЦАНСКИХ ЗДАНИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Специальность 05.23.01 - "Строительные конструкции,  
здания и сооружения"

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени кандидата  
технических наук

Челябинск  
1992

Работа выполнена в Челябинском государственном техническом университете.

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор С. Г. Головнев.

Официальные оппоненты - доктор технических наук, профессор Ю. А. Иващенко;  
кандидат технических наук  
С. И. Демаков.

Ведущая организация - институт ЮжуралНИИстрой г. Челябинска.

Зашита состоится "20" мая 1992 г., в "15" часов, на заседании специализированного совета К 053.13.05 в Челябинском государственном техническом университете по адресу: 454080, Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76, ауд. 244.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан "\_\_\_" \_\_\_\_ 1992 г.

Ученый секретарь  
специализированного совета  
кандидат технических наук

Р. В. Трегулов

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Значительное увеличение объемов монолитного домостроения, имеющего ряд существенных преимуществ, вряд ли возможно без кардинального улучшения всего комплекса научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ с учетом особенностей возведения зданий, в том числе в зимних условиях. Монолитное домостроение в районах с длительным зимним периодом сопряжено с большими дополнительными затратами и увеличением продолжительности строительства. Значительно снизить затраты и сократить сроки возведения монолитных конструкций позволяет технология их раннего нагружения. При этом ресурсосберегающий эффект достигается за счет ускорения сроков распалубки и загружения конструкций с учетом темпов строительства, режимов нагружения, особенностей работы конструкций и свойств бетона раннего возраста. Поэтому определение параметров раннего нагружения (прочностных и деформативных характеристик бетона в процессе нагружения, интенсивности, режима и длительности нагружения) монолитных конструкций гражданских зданий во взаимосвязи с особенностями их возведения и конструктивной работы в зимних условиях является актуальной проблемой.

Целью диссертационной работы является определение параметров раннего нагружения монолитных конструкций многоэтажных гражданских зданий в зимних условиях с учетом особенностей их возведения.

Научную новизну работы составляют:

результаты исследований деформативных и прочностных характеристик тяжелого бетона при раннем нагружении в условиях отрицательных температур и оттаивания;

аналитические зависимости изменения прочности и деформативности бетона раннего возраста в условиях отрицательных температур и последующего оттаивания;

методика расчета основных параметров раннего нагружения монолитных стен и перекрытий в зимних условиях;

уточненная методика расчета несущей системы монолитных зданий в стадии возведения;

результаты опытно-производственной проверки значений параметров раннего нагружения монолитных конструкций при возведении 16-этажного жилого дома.

На заседание выносятся:

результаты экспериментальных исследований влияния раннего нагружения тяжелого бетона при осевом и внерадиальном сжатии и изгибе на его физико-механические свойства в условиях отрицательных температур и последующего оттаивания;

установленные опытным путем количественные зависимости, характеризующие влияние отрицательных температур и оттаивания на прочность и деформативность бетона, нагруженного в раннем возрасте; значения допустимой интенсивности нагружения бетона при сжатии и изгибе и уточненная методика расчета монолитных зданий в стадии возведения с учетом параметров раннего нагружения;

результаты натурных исследований реальных монолитных конструкций при их раннем нагружении в зимних условиях;

основные принципы и последовательность расчета параметров и проектирования технологии раннего нагружения; результаты натурных исследований температурных и прочностных полей в монолитных конструкциях при ускоренном возвведении 16-этажного сборно-монолитного дома в зимних условиях.

Практическая ценность работы заключается в уточнении методики расчета монолитных зданий в стадии возведения с учетом параметров раннего нагружения и низкотемпературных воздействий; в установлении и опытно-производственной проверке значений параметров раннего нагружения монолитных стен и перекрытий в зимних условиях; в разработке принципов и последовательности расчета параметров и проектирования ресурсосберегающей технологии раннего нагружения данного класса конструкций.

Апробация и публикация работы.

Основные результаты работы докладывались на Всесоюзном совещании по железобетону (Казань, 1989 г.), научно-техническом семинаре "Интенсификация бетонных работ в строительном производстве" (Челябинск, 1989 г.), совещаниях технического совета в строительных подразделениях ТСО "Южуралстрой" (1990-1991 гг.) и 42, 43 и 44-й научно-технических конференциях ЧТУ (1989- 1991 гг.). Основные положения диссертации опубликованы в 4 печатных работах и одном авторском свидетельстве на изобретение.

Достоверность результатов работы подтверждается методами статистической обработки опытных данных; выбором адекватных математических моделей зависимостей, полученных при реализации

планов экспериментов; достаточным количеством опытных образцов; сходимостью результатов в сериях и дублированием отдельных серий экспериментов; данными натурных исследований и внедрения.

Внедрение результатов работы осуществлено на объектах объединения "Челябметаллургстрой" при возведении 16-этажных сборно-монолитных жилых домов. Экономический эффект в сумме 53,56 тыс. рублей (в ценах 1984 г.) получен за счет снижения себестоимости бетонных работ и сокращения сроков строительства.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, библиографического списка из 162 наименований и четырех приложений. Она содержит 211 страниц, включая 148 страниц текста, 42 таблицы и 44 рисунка.

#### АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ расчетных положений СНиП 2.03.01-84 показал, что расчет монолитных конструкций в стадии возведения в зимних условиях не учитывает целого ряда важных факторов: влияние раннего нагружения на свойства бетона, воздействие отрицательных температур, процессы микротрешинообразования и модификации структуры бетона под нагрузкой при замораживании и оттаивании, длительность этих процессов. По мнению проф. Е. Н. Щербакова, расчетные положения действующих норм только в самых общих чертах отражают сложные закономерности физической нелинейности, индивидуальных особенностей бетона и условий работы конструкций.

Основными элементами несущей системы монолитных зданий являются конструкции стен и перекрытий. В соответствии с требованиями норм, прочность бетона при распалубке и частичном нагружении монолитных стен устанавливается в широких пределах (ст критической при замерзании до 70 % проектной), в то время как для монолитных перекрытий строго соблюдаются положения СНиП 3.03.01-87 по распалубке в ненагруженном состоянии (70...80 % проектной) и при частичном загружении (70...100 % проектной). Требование высокой распалубочной прочности монолитных конструкций приводит к значительной энергоемкости их тепловой обработки, снижению качества конструкций в результате длительного теплового воздействия и увеличению продолжительности строительства. Вследствие этого предпочтение отдается

сборным перекрытиям, несмотря на то, что они на 10...15 % дороже монолитных и требуют больших суммарных энергетических затрат при изготовлении.

Недостатки монолитных конструкций, связанные с необходимостью их длительного выдерживания в опалубке до набора бетоном требуемой прочности, могут быть преодолены при использовании приема раннего нагружения, позволяющего полнее реализовать конструкционные возможности бетона за счет активного воздействия на его структурообразование в раннем возрасте.

Анализ литературы показал, что наиболее полно разработан вопрос раннего нагружения фундаментов промышленных зданий и мостовых опор, на основе экспериментально-теоретических исследований О. Я. Берга, С. Г. Головнева, А. Е. Десова, К. С. Карапетяна, В. Е. Мекаричева, М. Л. Моховой, Н. А. Мощанского, Г. В. Мурашкина, О. П. Ичедлова-Петросяна, А. В. Саталкина, Б. А. Сенченко, И. И. Темнова, И. И. Улицкого, А. В. Яшина и др. Исследование раннего нагружения бетона применительно к монолитным конструкциям гражданских зданий с учетом технологического аспекта их возведения в зимних условиях не проводилось. На основании проведенного анализа в работе была реализована следующая схема исследований (рис.).


### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ НАГРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ГРАДИАНСКИХ ЗДАНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ИХ РАННЕГО НАГРУЖЕНИЯ

Поскольку вертикальные нагрузки равномерно распределены по высоте монолитных стен (так как передаются на них равными частями от каждого междуэтажного перекрытия), а зона момента от ветровой нагрузки с некоторым приближением в запас прочности может быть принята линейной, суммарные нагрузки на вертикальные элементы можно также принять равномерно распределенными по их высоте. С учетом этого требуемую прочность монолитных стен на 1-м этаже автором предлагается рассчитывать по формуле

$$R_i = \alpha \beta \frac{r_i}{N} R_{28}, \quad (1)$$

где  $\alpha$  - отношение максимальной нагрузки в стадии возведения (технологической) к эксплуатационной нагрузке;  $\beta$  - коэффициент допустимой интенсивности нагружения (отношение величин

**Общая схема исследований**



усилия от нагрузки к разрушающему усилию), определяемый опытным путем;  $R_s$  - номер i-го этажа при счете сверху, начиная с последнего, возведенного в зимних условиях;  $N$  - общее количество этажей;  $R_{28}$  - проектная прочность бетона.

Коэффициенты  $\alpha$  и  $\beta$  должны назначаться с некоторым запасом, тем большим, чем меньше расчетная прочность бетона, с целью обеспечения достаточной надежности работы конструкций. По мнению профессора П.Ф. Дроадова, необходимость такого запаса при расчете монолитных конструкций в стадии возведения обосновывается рядом причин, а именно: повышенной (по сравнению со зрелым бетоном) статистической изменчивостью физико-механических свойств бетона в раннем возрасте, опасностью потери устойчивости стен вследствие снижения модуля упругости бетона, затрудненностью лабораторного анализа монолитного бетона и выбраковки дефектного бетона. Все эти факторы не могут быть полностью учтены коэффициентами запаса СНиП 2.03.01-84.

Анализ технологического режима нагружения монолитных перекрытий показал, что максимальная нагрузка в стадии возведения определяется принятой технологией работ и видом опалубки и может составлять от 20 до 70 % полезной эксплуатационной, причем уровень технологической нагрузки по отношению к эксплуатационной уменьшается с увеличением пролета.

Исходя из проведенного анализа автором предложена следующая формула для определения требуемой к моменту нагружения прочности бетона перекрытий (из расчета изгибаемых элементов по первой группе предельных состояний):

$$R_b = 0.5(R_s A_s)^e / (R_s A_s h_0 - \beta M_c) \delta, \quad (2)$$

где  $R_s, A_s$  - расчетное сопротивление и площадь арматуры;  $h_0, \delta$  - полезная высота и ширина расчетного сечения;  $M_c$  - момент от технологической нагрузки, возникающий в расчетном сечении;  $\beta$  - коэффициент допустимой интенсивности нагрузки, учитывающий, кроме того, требования по ограничению ширины раскрытия трещин и прогибов и определяемый расчетно-экспериментальным путем.

Значения требуемой прочности, вычисляемые по формулам (1) и (2), должны превышать величину критической прочности бетона при замерзании, а также величину минимальной прочности бетона из расчета на местное действие технологических нагрузок.

Снижение распалубочной прочности монолитных конструкций

приводит к перераспределению усилий во всех элементах несущей системы монолитного здания. Поэтому при расчете конструкций в стадии возведения должны учитываться параметры раннего нагружения: прочность, модуль упругости и мера ползучести бетона с учетом замораживания и оттаивания, а также податливость швов бетонирования и монолитных перемычек.

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИ РАННЕМ НАГРУЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТТАИВАНИЯ

Работа бетона в монолитных стенах и перекрытиях моделировалась центрально и внецентренно сжатыми бетонными призмами и изгибаемыми железобетонными балками. Размеры бетонных призм и величина эксцентриситета подбирались из условия гибкости  $A > 14$  и ограничения минимального значения сжимающих напряжений  $\sigma_f > 1,0$  МПа. Размеры образцов и условия их изоляции от высыхания соответствовали немассивным (тонкостенным) конструкциям. Для железобетонных балок размером 8x16x140 см, нагруженных двумя сосредоточенными силами, соблюдались требования подобия материалов, характеристик сечения, коэффициента армирования. Опытные образцы замораживались в камере низких температур КНТ-1М (полезным объемом 16 м<sup>3</sup>) до температуры минус 15...30 °C и загружались в пружинных установках.

Исследования ползучести бетона показали, что влияние отрицательных температур на деформации ползучести может быть учтено температурной функцией  $K(T)$ , уменьшающей величину стандартной меры ползучести:

$$K(T) = \alpha \exp(\beta(T-20)), \quad (3)$$

где  $\alpha, \beta$  - опытные коэффициенты;  $T$  - температура замораживания, °C.

Среднее значение температурной функции  $K(T)$ , найденное опытным путем, равно 0,20 и 0,12 соответственно при температуре минус 15 и минус 30 °C.

Установлено, что кривые продольных деформаций ползучести при замораживании изменяют свою форму на более пологую и могут быть аппроксимированы по формуле

$$c(t_0; t; T) = K(T)c(t_0; t)(1 - k_T e^{-\delta\pi(t-t_0)}), \quad (4)$$

где  $C(t_0, t)$  - стандартная предельная мера полаучести бетона, загруженного в возрасте  $t_0$ ;  $k_T$ ,  $\beta_T$  - коэффициенты при функции нарастания деформаций полаучести во времени, величина которых для условий отрицательных температур  $T$  устанавливается по формулам:

$$k_T = A(1 - 0,012(T - 20)),$$
$$\beta_T = \delta(0,71 + 0,014T), \quad (5)$$

где  $A$ ,  $\delta$  - значения коэффициентов при испытаниях в нормальных условиях.

Предельная мера полаучести после оттаивания в среднем на 30 % меньше значений, полученных в нормальных условиях - при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $(60 \pm 5)\%$ . Это происходит вследствие влияния начального замораживания на процессы деформирования, микротрешинообразования и модификации структуры бетона под длительной нагрузкой. При снижении прочности бетона с 60...80 до 20...40 % проектной предельная мера полаучести увеличивается в 1,5...2 раза (при рабочем уровне напряжений 0,3...0,75), что необходимо учитывать при расчете монолитных зданий в стадии возведения.

Рабочие образцы, загруженные уровнем нагрузки 0,3...0,75 от разрушающей при прочности бетона  $(0,2 \dots 0,8)R_{28}$ , на 90...180 сутки показали прирост прочности по сравнению с ненагруженными образцами нормального твердения в среднем на 28 и 22 % и модуля упругости - на 19 и 15 % соответственно для случая внецентренного и осевого сжатия. Эти данные подтверждаются результатами ультразвуковых исследований, показавшими увеличение плотности цементного камня.

Установлено, что параметрические точки микротрешинообразования, определенные ультразвуковыми исследованиями и измерением поперечных деформаций, подвижны и смещаются в сторону увеличения с ростом прочности бетона в момент нагружения. Это подтверждается анализом регрессионных уравнений, полученных при реализации плана эксперимента, в котором в качестве факторов варьировались прочность при нагружении  $R_0$  и интенсивность нагрузки  $\eta$ , а откликом служила величина упрочнения  $\Delta R$  после оттаивания и последующего твердения. Для одного из составов бетона:

$$\Delta R = 103,00 + 4,39R_0 - 2,67\eta + 0,50R_0^2. \quad (6)$$

На основании полученных уравнений были определены значения коэффициента допустимой интенсивности нагружения  $\beta$ , используемые в формуле (1).

Экспериментальные исследования раннего нагружения железобетонных балок при  $R_o = (0,35 \dots 0,65)R_{28}$  и  $\gamma = 0,3 \dots 0,7$  показали, что в условиях отрицательных температур рост деформаций ползучести бетона сжатой зоны и прогибов прекращается уже на 5...7 сутки. Трещины возникают лишь при  $R_o = 0,35 R_{28}$  и  $\gamma = 0,7$ . Это, очевидно, связано с явлениями морозного упрочнения бетона, смерзания начальных микротрещин и включения льда в процессы деформирования бетона, что приводит к увеличению прочности бетона на растяжение. После оттаивания рост деформаций ползучести бетона сжатой зоны и прогибов прекращается на 100...150 сутки. Ширина раскрытия трещин к этому моменту составляет 0,06...0,35 мм, прогибы - 1/462...1/212 пролета. По сравнению с нормальными условиями ширина раскрытия трещин после начального замораживания и последующего оттаивания уменьшается на 15...60 %, величина прогибов - на 16...24 %. Таким образом, при раннем нагружении жесткость и трещиностойкость балок увеличивается.

Для балок с количеством арматуры, близким к предельной величине ( $\{j\} = j_k$ ), установлено существенное влияние раннего нагружения на несущую способность (прирост по сравнению с ненагруженными балками на 25...27 %). В малоармированных балках прирост прочности оказался меньшим (до 7 %), так как в этом случае упрочнение бетона сжатой зоны ввиду ее малой относительной величины практически не влияет на несущую способность изгибаемых элементов.

По опытным данным прироста несущей способности и результатам расчета изгибаемых элементов по второй группе предельных состояний были найдены значения коэффициента допустимой интенсивности нагружения перекрытий  $\beta$ , используемые в формуле (2).

Как известно, температурные деформации и изменения структуры бетона при замерзании зависят от результирующего действия двух групп взаимопротивоположных сил - сил смерзания на границах раздела фаз и сил внутреннего давления образующегося льда, нарушающих внутреннюю связь компонентов бетона. Для количественной оценки влияния этих процессов исследовались деформации и увеличение прочности и модуля упругости бетона, замороженного при достижении им прочности (0,2...1,0)  $R_{28}$  до тем-

пературы минус 5...25°C. По результатам исследований построены следующие регрессионные модели увеличения прочности  $\Delta R$  и модуля упругости  $\Delta E$  при замораживании до температуры  $T$ :

$$\Delta R = 145,36 - 15,37R_0 - 58,11T + 19,92R_0T - 73,09R_0^2 + 83,06T^2, \quad (7)$$

$$\Delta E = 112,83 - 9,78R_0 - 30,00T + 14,43R_0T - 24,05R_0^2 + 37,21T^2.$$

По опытным и расчетным данным были построены кривые прироста прочности и модуля упругости бетона для вышеуказанных условий, которые удовлетворительно (с точностью до 15 %) аппроксимируются выражениями:

$$\begin{aligned}\Delta R(T) &= (881/R_0 - 0,078R_0) \exp(-0,10T), \\ \Delta E(T) &= (133/R_0 - 0,017R_0) \exp(-0,15T).\end{aligned} \quad (8)$$

Оценка надежности и достоверности экспериментальных данных показала, что значения коэффициента вариации при измерении деформаций находились в допустимых пределах (4,8...9,4 %), при этом показатель точности составил 1,7...3,3 %, что говорит о достаточной надежности экспериментальных данных. Полученные данные о приросте прочности образцов также обладают малой изменчивостью ( $V < 4,9 \%$ ) и надежны ( $p < 2,3 \%$ ). Построенные математические модели, оцененные по критерию Фишера и отклонению расчетных величин от опытных, адекватно описывают экспериментальные зависимости.

#### РАСЧЕТ МОНОЛИТНОГО ЗДАНИЯ В СТАДИИ ВОЗВЕДЕНИЯ И ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ РАННЕГО НАГРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Расчет несущей системы 16-этажного монолитного здания с учетом параметров раннего нагружения производился методом конечных элементов с использованием вычислительного комплекса "ЛИРА". Рассматривались два случая расчета при максимально возможных темпах возведения: в зимних условиях и после оттаяния бетона. Для определения коэффициента  $\alpha$  в формуле (1) несущая система рассчитывалась на эксплуатационные нагрузки.

Прочность бетона стек на  $i$ -м этаже принималась из расчета по формуле (1), прочность и модуль упругости замороженного бетона - по формулам (8). Для условий отрицательных температур

$\tau(t)$  полные деформации бетона в момент времени  $t$

$$E(t) = \frac{\delta(t)}{E(t; T)} - \int_{t_0}^t \sigma(\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} \left[ \frac{1}{E(\tau; T)} + c(\tau; t; T) \right] d\tau + \alpha_{st} \tau(t), \quad (9)$$

где  $\alpha_{st}$  - коэффициент линейной температурной деформации бетона.

Проведенные экспериментальные исследования позволили определить значения упругой и пластической составляющих  $E(t)$  в формуле (9). На основании (9) учет полуучести бетона и влияния податливости горизонтальных швов бетонирования и перемычек производился введением временного модуля деформаций:

$$E(t; T) = K_{tip} E(t_0; T) / [(1 + c(t_0; t; T)) E(t_0; T)] (1 + \lambda_m (1 + c(t_0; t; T)) E(t_0; T) / H_{et}), \quad (10)$$

где  $K_{tip}$  - коэффициент уменьшения модуля деформаций с учетом фактической жесткости перемычек на каждом этаже до и после образования трещин;  $\lambda_m$  - коэффициент податливости горизонтальных швов бетонирования;  $H_{et}$  - высота этажа;  $c(t_0; t; T)$  - мера полуучести замороженного бетона, определяемая по формулам (4) и (5).

При расчете в стадии оттаивания вводились соответствующие характеристики бетона с учетом влияния начального замораживания.

Анализ результатов расчета показал, что коэффициент  $\alpha$  в формуле (1) равен 0,72...0,80 (из соображений надежности коэффициент  $\alpha$  принят равным 0,9). При учете параметров раннего нагружения бетона наблюдалось снижение продольных усилий в столбах стен в результате перераспределения на 5...20 % и перерезывающих сил в перемычках на 10...25 % (за счет увеличения податливости перемычек). Прогибы при этом возрастили на 20 % в зимних условиях и в 2 раза после оттаивания. Максимальные сжимающие напряжения в простенках первого этажа не превысили 80 % от расчетной прочности бетона после оттаивания. Расчетами установлено, что изменения проектного армирования монолитных конструкций при раннем нагружении не требуется.

Опытно-производственная проверка значений параметров раннего нагружения монолитных конструкций осуществлялась при возведении двух 16-этажных сборно-монолитных жилых домов в г. Челябинске. В натурных условиях испытывались на максимальную нагрузку в стадии возведения (до 0,8 от нормативного значе-

ния) конструкции плит перекрытий (ПП-1 и ПП-2), защемленные по трем сторонам, и плит лоджий (ПЛ-1 и ПЛ-2), защемленные по днум коротким сторонам. Размеры конструкций - соответственно 4,10x4,43 и 4,10x1,20 м при толщине 16 см и пролете в свету 4,1 м. Испытания проводились при температуре воздуха 0...2 °C, поэтому морозного упрочнения бетона не происходило.

Конструкции нагружались равномерно распределенной нагрузкой в три этапа (таблица). Величина нагрузки на третьем этапе по создаваемым в плитах моментам была эквивалентна максимальной технологической, возникающей при бетонировании вышележащего этажа. С помощью высокоточного нивелира Н-0,5 с инварной рейкой и микроскопа МПБ-2 измерялись прогибы и ширина раскрытия трещин во время испытаний и после снятия нагрузки до установления постоянных значений в течении 50...60 суток. Из данных таблицы видно, что кратковременные прогибы и ширина раскрытия трещин не превысили допустимых значений (соответственно  $f < \ell/150 = 31$  мм и  $a_{cr} < 0,40$  мм).

таблица

Прогибы и ширина раскрытия трещин в пролете  
конструкций по данным двух испытаний

Кон- стру- кция	Проч- ность на,	Армирование,			Нагруз- ка на этапах,	Прогиб, мм	Ширина раскрытия трещин, мм	
		$A_{s,1}$	$A_{s,2}$	$A_{s,I} =$ $= A_{s,1} + A_{s,2}$				
		$\% R_{2B}$	(B15)	Вр-1				
ПП-1	52	1,31	0,63	2,51	4,0	3,8	8,4	0,15
ПП-2	48	2,62	1,26	2,51	5,4	6,2	-	0,20
ПЛ-1	48	2,62	1,26	2,51	6,1	7,4	-	0,25
ПЛ-2	48	2,62	1,26	2,51	5,4	6,3	-	0,13
					6,1	7,9	-	0,18

Наблюдения за другими конструкциями - дополнительно исследовано 12 перекрытий, загруженных реальными технологическими нагрузками, показали, что длительные прогибы плит перекрытий,

пролетом 2,85 и 4,1 м, распадубленных при достижении бетоном прочности в среднем 40 и 50 % соответственно, не превысили 1/608 и 1/374 пролета, ширина раскрытия трещин составила - 0,20 и 0,25 мм (при допустимых значениях  $f_y < 1/168$  пролета и  $\Delta_{ст,1} < 0,3$  мм).

Таким образом, расчетные значения прочности бетона плит перекрытий при их раннем нагружении с учетом оттаивания удовлетворяли требованиям второй группы предельных состояний.

Для проверки установленных параметров раннего нагружения измерялись деформации монолитных стен в процессе возведения и деформации бетонных призм размером 10x10x40 см при ступенчато-возрастающем нагружении в условиях строительной площадки. Обнаружено, что в реальных условиях на деформации ползучести бетона значительно влияют климатические условия. В осенне-зимний период наблюдался замедленный рост деформаций ползучести (до значений  $20 \times 10^{-5}$ ), который интенсифицировался в весенне-летний период ( $60 \times 10^{-5}$  при возведении 10-го этажа). Величины деформаций ползучести бетона при ступенчато-возрастающем нагружении в лабораторных условиях превысили аналогичные в условиях строительной площадки на 37,5 % и были на 9 % меньше значений, полученных при постоянной нагрузке.

Таким образом, принятый в лабораторных исследованиях постоянный уровень нагружения образцов менее благоприятен, чем фактический ступенчато-возрастающий режим нагружения монолитных стен (по гипотезе А. В. Саталкина - вследствие постепенного упрочнения наиболее слабых зерен цементного камня при ступенчатом нагружении). Поэтому расчетные деформативные характеристики бетона обеспечивают некоторый запас по показателю предельных деформаций.

Раннее нагружение монолитных стен в реальных условиях привело к увеличению их прочности на 16...23 %, что хорошо согласуется с результатами лабораторных исследований. Трещин в монолитных стенах при их раннем нагружении обнаружено не было. Максимальные отклонения опытных и расчетных величин напряжений сжатия в стенах на различных этапах возведения не превысили 15 %. Таким образом, производственная проверка параметров раннего нагружения показала удовлетворительную сходимость расчетных и действительных значений параметров.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ РАННЕМ  
НАГРУЖЕНИИ КОНСТРУКЦИЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНEDРЕНИЯ  
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На основании полученных результатов разработаны основные принципы и последовательность расчета параметров и проектирования технологии раннего нагружения. Проектная документация должна предусматривать данные об условиях и темпах строительства, величине нагрузок в стадии возведения, на основе которых производится расчет параметров раннего нагружения конструкций. В проекте производства работ указываются сроки распалубки и нагружения возводимых конструкций, особенности зимнего бетонирования и контроля качества бетона. Выбор методов и режимов тепловой обработки осуществляется с учетом соотношений требуемой прочности монолитных стен и перекрытий и темпов возведения здания в зимних условиях. Контроль прочности бетона при раннем нагружении конструкций производится комплексным методом с последующей статистической обработкой по ГОСТ 18105-86.

С целью обеспечения расчетных значений параметров раннего нагружения и изучения технологических особенностей возведения монолитных зданий в зимних условиях проводились натурные исследования температурных и прочностных полей в бетоне при камерном обогреве. Установлено, что раннее нагружение монолитных конструкций позволяет сократить продолжительность тепловой обработки, уменьшить температуру изотермического выдерживания и снизить скорость подъема температуры и остывания без увеличения общей продолжительности термообработки. В результате этого уменьшается неравномерность температур на всех стадиях тепловой обработки, ослабляются деструктивные процессы при тепло- и массопереносе в бетоне, снижаются температурные напряжения, что приводит к увеличению трещиностойкости и улучшению качества бетона.

Внедрение научных результатов выполненного исследования проведено на объектах монолитного домостроения объединения "Челябметаллургстрой". Экономический эффект в размере 53,56 тыс. рублей (в ценах 1984 г.) получен за счет уменьшения дополнительных затрат на зимнее бетонирование (на 4...8 руб./ $m^3$ ) и сокращения сроков строительства на 13 %.

## ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Установлено, что расчетные положения действующих норм проектирования бетонных и железобетонных конструкций недостаточно учитывают сложные закономерности физической нелинейности, индивидуальных особенностей бетона и условий работы конструкций. Это относится и к расчетам монолитных конструкций в стадии возведения с учетом раннего нагружения и кизокотемпературных воздействий. Основными элементами несущей системы монолитных гражданских зданий являются конструкции стен и перекрытий. Нормативные сроки их распалубки и нагружения в стадии возведения сдерживают темпы строительства и приводят к большим дополнительным затратам на зимнее бетонирование. Значительно снизить затраты и сократить сроки строительства возможно за счет раннего нагружения конструкций.

2. Предложены аналитические зависимости для определения прочности бетона монолитных стен и перекрытий в стадии возведения. Установлено, что при расчетах конструкций в этих условиях необходимо учитывать изменение прочности, модуля упругости и меры ползучести бетона с учетом замораживания и последующего оттаивания, податливость швов бетонирования и монолитных перемычек.

3. Определено совместное влияние нагрузки, отрицательных температур и последующего оттаивания на прочностные и деформативные характеристики бетона при осевом и внеклентренном сжатии и изгибе. Установлено, что предельная мера ползучести бетона при замораживании до минус 15°C снижается в среднем на 80, а до минус 30°C - на 88 % по сравнению с нормальными условиями. Предложена экспоненциальная температурная функция для учета этого явления в расчетах железобетонных конструкций. Изменение формы кривых ползучести при замораживании предложено учитывать корректировкой коэффициентов при функции наследственности в зависимости от температуры. Предельная мера ползучести после оттаивания в среднем на 30 % меньше значений, полученных в нормальных условиях. Такое влияние начального замораживания на деформативность бетона, наряду с установленным увеличением ползучести бетона в раннем возрасте, предлагается учитывать при расчете железобетонных конструкций в стадии возведения.

4. Установлено, что параметрические точки микротрецинообразования, определенные ультразвуковыми исследованиями и измерением поперечных деформаций, подвижны и смешаются в сторону

увеличения с ростом прочности бетона в момент нагружения. Прирост прочности и модуля упругости бетона при раннем нагружении может достигать соответственно 48 и 40 % (при средних значениях 19...28 и 15...22 %). Установленное упрочнение бетона при расчетах конструкций целесообразно относить к факторам запаса. Предложены математические модели упрочнения бетона при длительном действии сжимающей нагрузки и определены значения допустимой интенсивности нагружения монолитных стен.

5. Экспериментальные исследования железобетонных балок в условиях раннего нагружения показали, что при отрицательной температуре развитие деформаций сжатой и растянутой зон, прогибов и трещин замедляется в результате смерзания начальных микротрещин, включения льда в процессы деформирования структуры бетона. После оттаивания и последующего твердения бетона конечные значения ширины раскрытия трещин уменьшаются по сравнению с нормальными условиями на 15...60 %, величина прогибов - на 16...24 % (т. е. жесткость и трещиностойкость балок увеличивается). Прирост прочности балок может достигать 25...27 %. Расчетно-экспериментальным путем определены предельные значения интенсивности нагружения монолитных перекрытий.

6. На основании экспериментальных исследований предложены аппроксимирующие функции увеличения прочности и модуля упругости бетона при замораживании, анализ которых показал, что величина упрочнения зависит от температуры замораживания и начальной прочности бетона, увеличиваясь с уменьшением последних. Оценка надежности и достоверности статистической совокупности экспериментальных данных показала, что коэффициент вариации находился в допустимых пределах (4,8...9,4 %). При этом показатель точности был меньше 5 %, что говорит о достаточной надежности экспериментальных данных.

7. На основе полученных результатов уточнена методика расчета монолитных зданий в стадии возведения. Расчетами на ЭВМ установлено, что при раннем нагружении продольные усилия в стенах и поперечные силы в перемычках в результате перераспределения уменьшаются на 5...25 % при соответствующем увеличении изгибающих моментов и прогибов. Главные сжимающие напряжения в стенах после оттаивания не превышают 80 % прочности бетона при максимально возможных темпах возведения. Расчетами установлено, что изменения проектного армирования монолитных конструкций не требуется.

8. Испытания четырех опытных конструкций перекрытий и

раннее нагружение двенадцати других реальных плит перекрытий и модуль при опытно-производственной проверке значений параметров раннего нагружения показали, что расчетные значения прочности бетона удовлетворяют требованиям второй группы предельных состояний с запасом 20...60 % и более. Фактические значения деформаций полаучести стен при ступенчатом нагружении и величина их упрочнения под нагрузкой (16...23 %) сопоставимы с данными лабораторных исследований. Максимальные отклонения расчетных величин напряжений сжатия в стенах от опытных не превысили 15 %, что свидетельствует о применимости уточненной методики расчета монолитных зданий в стадии возведения.

9. Определены основные принципы и последовательность расчета параметров и проектирования технологий раннего нагружения. Экономический эффект в сумме 53,56 тыс. рублей (в ценах 1984 года) получен при внедрении новой технологии на объектах объединения "Челябметаллургстрой" за счет уменьшения значений прочности бетона к моменту загружения и, тем самым, снижения себестоимости зимнего бетонирования на 4...8 руб./м<sup>3</sup> и сокращения сроков строительства на 13 %.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ  
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

1. А.с. N 1675499 СССР, МКИ E 02 D 15/02. Способ возведения монолитных бетонных и железобетонных стен гражданских зданий в зимних условиях / А.Х. Байбурина, И.В. Юнусов, С.Г. Головнев и др.

2. Байбурина А.Х., Юнусов И.В., Головнев С.Г. Раннее нагружение монолитных конструкций гражданских зданий / Инф. листок ПКТИ ТСО "Южуралстрой". - Челябинск, 1991. - 2 с.

3. Технологический регламент на зимнее бетонирование с ускоренным нагружением монолитных конструкций жилых зданий / ГАКО "Челябметаллургстрой". - Челябинск, 1992. - 59 с.

4. Юнусов И.В., Байбурина А.Х. Некоторые вопросы ускорения возведения монолитных конструкций гражданских зданий в зимнее время // Интенсификация бетонных работ в строительном производстве: Тез. докл. науч.-техн. семин. - Челябинск, 1989. - С. 30-31.

5. Юнусов И.В., Байбурина А.Х. Технология прогрева и выдерживания бетона при возведении монолитных жилых зданий / Инф. листок ПКТИ ТСО "Южуралстрой". - Челябинск, 1989. - 2 с.

*Байбурина*

Написано к печати ОI.04.92. формат 60Х90 1/16. Леч. л. 1.  
Чч.-изд. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ 90/230.

ИОФ ЧГТУ. 454080. Челябинск, пр. им. В.И.Ленина, 76.