

05.23.01

30

Челябинский политехнический институт
имени Ленинского комсомола

На правах рукописи
УДК 624.012.45.001.4

Демаков Сергей Иванович

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ
И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО ШЛАКОШЛОЧНОГО БЕТОНА
с учетом его прочностных и деформативных свойств

Специальность 05.23.01 - "Строительные
конструкции, здания и сооружения"

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Челябинск
1989

Работа выполнена в Челябинском политехническом институте
имени Ленинского комсомола.

Научный руководитель - заслуженный строитель РСФСР, доктор
технических наук, профессор ОАТУЛ А.А.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
ПАХОМОВ В.А.,

кандидат технических наук КУЧЕР Е.В.

Ведущая организация - Киевский НИИСК Госстроя СССР.

Защита состоится 24 января 1990 г., в 10 часов, на заседании
специализированного совета К.053.13.05 по присуждению ученой
степени кандидата технических наук в Челябинской политехничес-
ком институте имени Ленинского комсомола по адресу:
454044, гор. Челябинск, пр. Ленина, 76, ауд. 244.


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

Просим направить Вам отзыв по автореферату в двух
экземплярах по адресу: 454044, гор. Челябинск, пр. Ленина, 76

Автореферат разослан "22" декабря 1989 года

Ученый секретарь
специализированного совета
кандидат технических наук,

докторант

 Г.В. Трет'яков

СВЯЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. На XXVII съезде КПСС была принята программа по обеспечению жильем к 2000 году всех граждан СССР. Предусмотренный партией и правительством план требует значительного увеличения производства строительных материалов и конструкций.

Одним из эффективных путей реализации намеченных планов является увеличение выпуска железобетонных конструкций из бетонов, позволяющих использовать для их производства отходы различных отраслей промышленности и местные заполнители.

В настоящее время существует обширная сырьевая база для получения вяжущих на основе гранулированных доменных шлаков и различных соединений щелочных металлов, дающих в воде щелочную реакцию. Впервые эти вяжущие и бетоны на их основе получили свое развитие в исследованиях Проблемной НИЛ грунтосиликатов.

Шлакощелочные бетоны /ШБ/, получаемые на основе молотых гранулированных шлаков и щелочных компонентов, обладают рядом положительных свойств. Производство и применение ШБ и железобетонных конструкций на их основе обеспечивает экономию цемента, снижение транспортных расходов, стоимости строительства, позволяет утилизировать отходы металлургического и химического производства, улучшая тем самым экологическую обстановку в промышленных регионах.

Однако широкое внедрение конструкций из ШБ в практику строительства сдерживается, наряду с иными причинами, недостаточной изученностью вопросов, связанных с назначением расчетных прочностных и деформированных характеристик ШБ, поведением железобетонных конструкций из этого материала, особенно при длительном действии нагрузки, влиянием различных видов шлака и щелочных компонентов, состава и условий твердения на физико-механические характеристики ШБ и, как следствие, на работу конструкций в целом.

Работа выполнялась по плану научных исследований, проведенных кафедрой железобетонных конструкций Челябинского политехнического института и включена:

- в координационный план научных исследований на 1986-1990 годы НИИМБа Госстроя СССР по проблемам ползучести и усадки бетона и прикладным задачам железобетона, связанным с длительными процессами;

- в отраслевую союзную научно-техническую программу 0.55.16.264 "Создать и освоить производство шлакощелочных вяжущих, бетонов, железобетонных конструкций и изделий на их основе, в том числе высокопрочных" /задание 03.01, этап С I5 а 3/; 3/; - общесоюзную программу "Разработать и внедрить высокоэффективные строительные материалы и изделия, прогрессивные технологии и оборудование для их производства" / / задание 0.35.03.ИЗх02 с II.I3/.

Цель работы. Разработать предложения по проектированию и расчету предварительно-напряженных плит покрытия и перекрытия из тяжелого шлакощелочного бетона с учетом специфики его упругопластичных свойств.

Автор защищает Результаты экспериментальных исследований:
а/ влияния дозировки составляющих бетонной смеси и режима ТВО на приизменную прочность, начальный модуль упругости и структурно-механические характеристики ШЩБ; б/ изменения основных характеристик ШЩБ в течении длительного периода времени; в/ влияния плотности щелочного раствора на усадку и ползучесть ШЩБ; г/ влияния вида шлака на свойства ШЩБ и предварительно-напряженных плит покрытия и перекрытия на его основе при кратковременном и длительном нагружении.

Предложения по проектированию и расчету предварительно-напряженных ребристых плит покрытия и многопустотных плит перекрытия с учетом особенностей упруго-пластических свойств ШЩБ.

Научную новизну работы составляют:

-аналитические и графические зависимости, позволяющие прогнозировать основные механические характеристики ШЩБ в широком диапазоне вариирования составляющих бетонной смеси и режима тепло-влажностной обработки;

-рекомендации по оптимизации состава бетона и режима ТВО с учетом желаемого сочетания показателей свойств;

-экспериментальные данные: о влиянии плотности раствора СИШ и условий твердения на характер изменения механических характеристик шлакощелочного бетона во времени; о влиянии плотности раствора СИШ на усадку и ползучесть ШЩБ;

-результаты исследований несущей способности, трещиностойкости и деформативности предварительно-напряженных ребристых плит покрытия и многопустотных плит перекрытия из тяжелого ШЩБ при кратковременном и длительном нагружении;

-рекомендации по расчету по второй группе предельных состоя-

ний плит с учетом особенностей упруго-пластических свойств ШЩБ.

Практическое значение работы. На основе полученных аналитических и графических многофакторных зависимостей разработаны рекомендации по выбору состава ШЩБ и выбору режима ТВО с учетом оптимального сочетания физико-механических свойств бетона. Разработаны способы оценки деформаций железобетонных изгибаемых элементов с учетом специфики упруго-пластических свойств ШЩБ на кислых и основных доменных шлаках.

Внедрение результатов исследования. Результаты работы использованы при проектировании и внедрении предварительно-напряженных плит покрытия и многопустотных плит перекрытия из ШЩБ на предприятиях Главюжуралстроя, что позволило на 5 тыс.тонн в год снизить дефицит портландцемента. Экономическая эффективность применения ШЩБ на заводе-изготовителе только за счет снижения себестоимости изделий составила 15 тысяч рублей в год.

Апробация работы. Основные результаты выполненной работы доказывались и получили одобрение:

- на третьей Всесоюзной научно-практической конференции "Шлакощелочные цементы, бетоны и конструкции", состоявшейся в г.Киеве 25-27 октября 1989 года;
- на Республиканских научно-технических конференциях "Опыт применения конструкций на основе местных строительных материалов", состоявшихся в г.Севастополе 2-4 февраля и 13-14 апреля 1987 года;
- на Всесоюзных семинарах "Опыт организации производства и перспективы применения шлакощелочных вяжущих, бетонов и конструкций", организованных КИСИ и УДГП Гглавюжуралстроя в г.Челябинске 1984-1986г.г.;
- на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Челябинского политехнического института в 1984-1989г.г.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, списка литературы из 92 наименований, приложения. Работа изложена на 171 странице, содержит 134 страницы машинописного текста, 37 рисунков, 32 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы диссертации и приведена краткая аннотация работы, ее научной новизны, а также основных положений, вынесенных на защиту.

В первой главе изложен краткий анализ современного состояния экспериментальных и теоретических исследований прочности и деформативности шлакощелочных бетонов и предварительно-напряженных железобетонных конструкций на их основе. Приводится обоснование цели и задач исследования.

Исследования прочностных и деформационных свойств шлакощелочных бетонов проводили в Киевском инженерно-строительном институте, НИИКБе, НИМСКе, Криворожском горнорудном институте, Симферопольском филиале Днепропетровского инженерно-строительного института и др. Анализ выполненных ранее работ показал, что многообразие сырьевых, рецептурных и технологических факторов, а также методика подбора состава бетонной смеси по требуемой прочности готового бетона приводят к существенным различиям в оценке его деформативных свойств. Различный подход в оценке показателей деформативных свойств ШЩБ нашел свое отражение в документах, нормирующих эти показатели, что не позволяет с уверенностью их использовать в практических расчетах.

Результаты кратковременных испытаний конструкций из тяжелого ШЩБ показали, как правило, их повышенную прочность и трещиностойкость по отношению к теоретическим значениям, рассчитанным по методике СНиПа. При этом опытные прогибы в одних случаях были выше, в других ниже, но в целом сопоставимые с расчетными величинами.

Испытания конструкций на длительное действие нагрузки показали как повышенную, так и пониженную по отношению к расчетной их деформативность. Очевидно, причиной этому явились различия в оценке деформативных свойств ШЩБ, используемых при изготовлении опытных образцов, которые не были учтены в расчете.

Таким образом, существующие данные экспериментальных исследований конструкций из тяжелого ШЩБ, в том числе предварительно-напряженных, не позволяют с уверенностью применять положения норм без их корректировки с учетом особенностей прочностных и деформативных свойств различных ШЩБ.

В соответствии с поставленной целью экспериментальные и теоретические исследования были направлены на решение следующих задач:

1. Установление зависимостей механических характеристик ШЩБ от расхода составляющих бетонной смеси и режима тепловлажностной обработки /ТВО/.

2. Разработку рекомендаций по оптимизации состава бетона и режима ТВО с учетом наилучшего сочетания его характеристик.

3. Определение влияния плотности раствора СЦП на усадку и ползучести ШБ.

4. Экспериментально-теоретические исследования процессов трехмерообразования, деформирования и разрушения предварительно-напряженных ребристых плит покрытия и многослойных панелей перекрытий из тяжелых ШБ на кислых и основных доменных шлаках при кратковременном и длительном нагружении.

5. Разработка рекомендаций по проектированию и расчету плит с учетом особенностей свойств ШБ на различных гранулированных доменных шлаках.

В второй главе обосновывается методика проведения экспериментов, дается характеристика материалов, опытных образцов, приборов и оборудования, методов изготовления и испытания опытных образцов.

В качестве вяжущего для приготовления бетона использовали доменные гранулированные шлаки Челябинского и Магнитогорского металлургических комбинатов /ЧМК/ и /ММК/ и водный раствор сухой смеси содощелочного плава /СЩ/ Тольяттинского химкомбината.

По химическому составу шлаки ЧМК относятся к кислым, а шлаки ММК к основным.

Тонкость помола шлаков ЧМК и ММК контролировалась по прибору ПСХ-2 и составила 300...310 $\text{м}^2/\text{кг}$.

В качестве мелкого заполнителя применяли кварцевый песок Федоровского карьера с модулем крупности, равным 2,19. В качестве крупного заполнителя использовали гранитный щебень фракцией 5-20 Смолинского карьера.

Исследование влияния дозировки составляющих бетонной смеси и режима тепловлажности обработки на механические свойства ШБ на шлаке ЧМК проводили с использованием метода математического планирования эксперимента. Планирование эксперимента осуществлялось с использованием некомпозиционного плана с варьированием пяти факторов в трех уровнях. Варьируемыми факторами были приняты: X_1 - расход молотого шлака; X_2 - расход содощелочного плава /СЩ/;

X_3 - расход песка; X_4 - время предварительной выдерганы; X_5 - время изометрического прогрева. Область определения факторов: X_1 - от 275 до 550 $\text{кг}/\text{м}^3$; X_2 - от 170 до 220 $\text{л}/\text{м}^3$; X_3 - от 540 до 700 $\text{кг}/\text{м}^3$; X_4 - от 1 до 6 часов; X_5 - от 0 до 7 часов.

Минимальному и максимальному значениям факторов присвоен код соот-

втественно - I и + I. Среднему значению фактора из заданной области определения присвоен код - 0.

Для реализации плана испытано 25 серий опытных образцов-призм размером 100x100x400 мм. Каждая серия состояла из трех образцов. Призмы испытывали в возрасте 120-ти суток.

Для определения призменной прочности, начального модуля упругости и структурно-механических характеристик использовали стандартные методики.

Для ШПБ на основных шлаках ММК исследовали влияние плотности раствора содощелочного плава /СШП/ и режима ТВО на механические характеристики бетона. Исследования проводили на 6-ти сериях опытных образцов призм, одинаковых по составу бетона.

В первых трех сериях варьировали плотность раствора СШП, равную соответственно 1100 кг/м³; 1150 кг/м³; 1200 кг/м³ при одинаковом режиме ТВО. Во второй, четвертой и пятой сериях варьировали режим ТВО при одинаковой плотности раствора СШП, равной 1150 кг/м³. Шестая серия образцов не подвергалась тепловой обработке и хранилась в естественных условиях.

Образцы подвергали кратковременным испытаниям в различном возрасте от I-х до 360-ти суток. В результате определяли призменную прочность R_b , начальный модуль упругости E_b , нижний и верхний уровни микротрецинообразования γ_{min} и γ_{max} .

Для определения характеристик усадки и ползучести ШПБ, а также для выявления степени влияния плотности раствора СШП на величины этих характеристик, длительным испытаниям подвергались три серии неизолированных призм размером 100x100x400 мм. Каждая серия состояла из трех загруженных и трех незагруженных образцов-близнецлов. В сериях варьировалась плотность водного раствора СШП. Для серий I, 2 и 3 она равнялась соответственно 1100 кг/м³; 1150 кг/м³ и 1200 кг/м³.

Продольные деформации ползучести определяли путем испытаний призм длительно действующей нагрузкой в пружинных установках. Загружение призм производилось в возрасте одних суток с таким расчетом, чтобы интенсивность сжатия бетона в призмах соответствовала уровню сжимающих напряжений,енному 0,3 от R_b .

Исследования предварительно-напряженных ребристых плит покрытия размером 1,5 x 6 м из тяжелого шлакощелочного бетона на доменном шлаке Челябинского металлургического комбината и много-

пустотных плит перекрытия размером 1,2 x 6 м из ШФБ на доменном шлаке Магнитогорского металлургического комбината проводились на лабораторной базе Челябметаллургстроя и кафедры железобетонных конструкций ЧИИ.

Исследования включали кратковременные / две плиты покрытия и две перекрытия / и длительные испытания /одна плита покрытия и одна перекрытия/. Испытания проводили по схеме свободно опретой плиты, равномерно распределенной нагрузкой. Величину длительной нагрузки принимали равной половине разрушающей, полученной при кратковременном испытании.

Опалубочные размеры и армирование опытных плит покрытия и перекрытия соответствовали типовым сериям I.465-7, вып.3, марки /ПАТ-У-1,5 x 6 / - 3 и I.I4I, вып.58, марки ПК8-60,12 из цементного бетона.

Плиты изготавливались на заводе КСМИ ПСМО Челябметаллургстроя по существующей технологии для аналогичных плит из цементных бетонов.

В процессе испытаний плит определяли: прогибы в середине и третях пролета; осадку опор ; втягивание стержней в бетон на торцах плит; деформации бетона в средней части наружных боковых граней плит; ширину раскрытия трещин.

Механические характеристики бетона плит определяли по результатам кратковременных испытания кубов и призм, изготовленных совместно с плитами. Кубы и призмы подвергали испытаниям в различном возрасте от I-х до 390 суток по три образца на каждый срок испытаний.

В третьей главе излагаются результаты исследования влияния технологических факторов на прочностные и деформативные свойства шлакошлекочного бетона.

По данным спланированного эксперимента выведены зависимости механических характеристик ШФБ от принятых варьируемых факторов.

Например: зависимость призменной прочности

$$R_p = 22,2 + 8,7X_1 - 3,2X_2 - 0,27X_3 - 0,44X_4 + 2,6X_5 + 4,4X_1^2 - 1,07X_1X_2 - 1,4X_1X_3 + 0,12X_1X_4 - 0,65X_1X_5 - 0,45X_2^2 - 0,7X_2X_3 + 0,16X_2X_4 - 1,2X_2X_5 - 3, IX_3^2 + 1,8IX_3X_4 + 0,46X_3X_5 + 3,9X_4^2 + 0,94X_4X_5 - 4,8X_5^2 . \quad /1/$$

Зависимость начального модуля упругости

$$E_B = 19,76 + 1,95X_1 - 4,2X_2 + 0,15X_3 + 0,9X_4 + 1,48X_5 - 1,84X_1^2 - 0,68X_1X_2 + 0,22X_1X_3 - 0,33X_1X_4 - 0,74X_1X_5 + 2,7X_2^2 - 0,53X_2X_3 - 0,71X_2X_4 + 0,43X_2X_5 + 2,02X_3^2 + 1,46X_3X_4 + 0,86X_3X_5 - 1,75X_4^2 - 0,6X_4X_5 - 2X_5^2$$

/2/

Подставляя в уравнения /1/ и /2/ значения факторов X_1, \dots, X_5 в кодированном виде, получим значения R_B в МПа и $E_B \cdot 10^{-3}$ МПа.

Полученные уравнения /1/ и /2/ представляют собой интерполяционные модели, которые позволяют определять с заданной погрешностью величины R_B и E_B проектируемого состава ШШБ в принятых интервалах варьирования факторов.

На основе уравнений построены nomogramma по определению механических характеристик бетона.

По nomogrammам и уравнениям можно получать целую гамму шлакощелочных бетонов с разнообразными сочетаниями показателей его механических свойств.

Однако полученные уравнения и nomogramma не позволяют проводить оптимизацию по всем исследованным характеристикам бетона /откликом/ одновременно. Для решения этой задачи был использован метод свертки откликов к обобщенной функции желательности, изложенный в работах Адлера Ю.П. Обобщенная функция желательности \mathcal{D} является некоторым абстрактным построением. Её можно рассматривать как модель психологической оценки пригодности бетона с данным набором свойств для использования его в заданных условиях /например, в конструкции плит покрытия/.

В основе построения функции желательности лежит преобразование натуральных значений частных откликов R_B, E_B, η_{con} и η_{opt} в безразмерную шкалу желательности или предпочтительности /табл. I/.

Таблица I
Шкала желательности

Желательность	Значения же- лательности	Значения откликов			
		$R_B, \text{МПа}$	$E_B \cdot 10^{-3} \text{МПа}$	η_{con}	η_{opt}
Очень хорошо	1,00-0,80	37,0	35,0	0,50	0,90
Хорошо	0,80-0,63	35,5	30,0	0,46	0,83
Удовлетворитель- но	0,63-0,37	28,5	25,1	0,40	0,75
Плохо	0,37-0,20	12,0	13,0	0,30	0,60
Сперь плохое	0,20-0,00	8,5	10,0	0,18	0,50

Шкала желательности /табл. I/ является психофизической шкалой. Её назначение - установление соответствия между физическими и психо-логическими значениями откликов. Физические значения откликов R_f

$E_f, \sigma_{\text{спс}}, \sigma_{\text{спс}}$ /табл. I/ преобразовали в безразмерные величины функции d , называемой частной функцией желательности.

Шкала частной функции желательности имеет интервал от нуля до единицы. Значение $d = 0$ соответствует абсолютно неприемлемому уровню данного свойства, а значение $d = 1$ - самому лучшему значению свойства.

После преобразования физических значений в частные функции желательности определили значения обобщенной функции желательности

D по формуле, предложенной Харрингтоном:

$$D = \sqrt{\prod_i d_i} \quad /3/$$

На основе полученных значений выведена зависимость D от принятых влияющих факторов

$$\begin{aligned} D = & 0,517 + 0,119X_1 - 0,075X_2 + 0,03X_3 + 0,013X_4 + \\ & + 0,045X_5 + 0,01X_1^2 - 0,01X_2^2 - 0,002X_3X_5 - \\ & - 0,017X_4X_5 - 0,011X_1X_5 - 0,015X_2^2 + 0,003X_2X_3 + \quad /4/ \\ & + 0,004X_2X_4 + 0,007X_2X_5 - 0,024X_3^2 + 0,023X_3X_4 + \\ & + 0,008X_3X_5 + 0,009X_4^2 + 0,002X_4X_5 - 0,052X_5^2, \end{aligned}$$

где $X_1 \dots X_5$ - значения факторов в кодированном виде.

По наибольшему значению D определяется наилучшее сочетание факторов, которое обеспечивает оптимизацию с одновременным учетом всех откликов.

Обобщающие данные по структурно-механическим характеристикам, полученные автором для ШФБ на кислом шлаке /ЧМК/, показывают, что при нагружении образцов сжимающей продольной нагрузкой микротрешины появляются при уровне напряжений $\sigma_{\text{спс}} = 0,18 \dots 0,46$, а пропрессирующее микротрецинообразование происходит на уровне

$$\sigma_{\text{спс}} = 0,5 \dots 0,88.$$

Для всех серий образцов из ШФБ на доменном шлаке ММК происходило нарастание призменной прочности R_f во времени. Увеличение плотности раствора СЦП в бетонной смеси при прочих равных условиях приводит к увеличению R_f . Призмы с плотностью раствора СЦП, равной 1200 кг/м³, имели большую прочность соответственно на 30% и 10%, чем призмы с плотностью раствора СЦП 1100 кг/м³ и 1150 кг/м³. Наибольшей R_f обладают образцы, пропаренные по режиму с плавным подъемом и опусканием температуры в камере. Для всех серий образ-

цев отмечено снижение значений E_B с возрастом бетона. При этом отмечалось, что снижение значений E_B для образцов с минимальной плотностью раствора СЦП прекратилось после 240-ка суток, а для образцов из ШВ с плотностью 1200 кг/м³ продолжали снижаться вплоть до 360-ти суток. В среднем для всех серий снижение E_B составило 20%.

На следующий день после ТВО структурно-механические характеристики ШВ на шлаке ММК для всех серий образцов характеризуются высокими значениями, которые изменились в пределах: γ_{csc} от 0,43 до 0,7; γ_{csc}^v от 0,76 до 0,97. Затем отмечалось снижение значений γ_{csc} и γ_{csc}^v ШВ с возрастом образцов. Структурно-механические характеристики ШВ, полученные в результате испытаний призм в возрасте 360-ти суток, изменились в пределах: γ_{csc} от 0,2 до 0,44; γ_{csc}^v от 0,6 до 0,65.

Наименьшее снижение уровней микротрещинообразования и начального модуля упругости с возрастом этого бетона может быть достигнуто путем снижения плотности раствора СЦП в бетонной смеси и использования "мягких" режимов тепловлажностной обработки с плавным подъемом и снижением температуры.

На основании проведенных длительных испытаний установлено, что наименьшими предельными значениями деформаций усадки обладали призмы, изготовленные из шлакощелочного бетона с наименьшей плотностью раствора СЦП. Предельные значения деформации усадки

ϵ_{shu} призм, изготовленных из ШВ с плотностью раствора СЦП, равной 1150 кг/м³ достигли в среднем величины 64×10^{-5} , что в 2,3 раза превысило среднюю величину $\epsilon_{shu} = 27 \times 10^{-5}$ призм, изготовленных из ШВ с плотностью раствора СЦП, равной 1100 кг/м³.

Влияние плотности раствора СЦП на ползучесть проявляется в той же мере, что и на усадку. При приблизительно одинаковых прочности и возрасте призм в момент загружения значения мер и характеристик ползучести образцов из шлакощелочных бетонов с плотностью 1100 кг/м³ в среднем на 20% ниже, чем образцов с плотностью 1200 кг/м³. Таким образом, предельные значения деформаций усадки и ползучести ШВ рекомендуется определять с учетом плотности входящего в бетонную смесь щелочного раствора.

В четвертой главе приводятся результаты исследований прочностных и упругопластичных свойств шлакощелочного бетона при кратковременных нагрузках.

Коэффициент вариации прочности кубов, подвергнутых тепловлаж-

ной обработке и испытаниях в возрасте 1-х и 28-ми суток, равнялся соответственно 0,09 и 007, а кубов нормального твердения - 0,164.

Коэффициент вариации призменной прочности пропаренного ШБ равнялся 0,18, что в два раза превысило значение коэффициента вариации кубиковой прочности. При этом объем выработки образцов призм в три раза был меньше объема выборки образцов кубов. Повышенный по сравнению с кубиковой прочностью разброс призменной прочности объясняется, по-видимому, дополнительным фактором, связанным с точностью центровки призмы в прессе.

Коэффициент перехода к стандартным кубам γ для исследуемого ШБ составил 0,94, что несколько ниже значения коэффициента γ для тяжелых цементных бетонов, равного 0,95.

По результатам испытания кубов и призм и ШБ построена корреляционная зависимость $R_b = f(R)$, которая дает значение коэффициента призменной прочности, равное $K_p = 0,68$.

Для определения прочности ШБ на растяжение R_{bt} проведены испытания балочек на изгиб двумя сосредоточенными силами, приложенными в третях пролета. В процессе испытания определяли деформации бетона на растянутой и сжатой граних образца в зоне чистого изгиба. При определении R_{bt} исходили из следующих положений: сечения при изгибе остаются плоскими; в бетоне растянутой зоны развиваются неупругие деформации, эпюра нормальных напряжений прямоугольная; в бетоне сжатой зоны деформации приняты упругими, эпюра нормальных напряжений треугольная. В расчете использовались экспериментальные значения предельных деформаций бетона в сжатой и растянутых зонах, равные $\varepsilon_{bsu} = 0,00030$, $\varepsilon_{bu} = 0,00035$. Из уравнений равновесия внутренних и внешних силовых факторов в предельном состоянии определили: высоту сжатой зоны: $x = 0,47h$; коэффициент, характеризующий упруго-пластическое состояние бетона в растянутой зоне $\nu_{bt} = 0,4$; прочность бетона на растяжение $R_{bt} = 2,45 \text{ МПа}$.

Упругопластичный момент сопротивления W_{pl} нормального сечения относительно растянутой кромки образца равен $6h^2/13,26$. Коэффициент L , характеризующий соотношение упругопластического и упругого моментов сопротивления сечения, равен 1,85. Полученные значения ν_{bt} , W_{pl} и L позволяют сделать вывод о том, что ШБ обладают повышенной по отношению к цементному бетону пластической деформативностью при растяжении.

В результате проведенных исследований установлено, что предельная сжимаемость пропаренного тяжелого ШБ характеризуется повышенными значениями по отношению к тяжелому бетону на портландцементе.

Предельные деформации ШБ на доменном шлаке МК при нормальных температурно-влажностных условиях хранения образцов увеличился за год в 1,5-2 раза.

На основании экспериментальных данных получены формулы для расчетного определения предельной сжимаемости бетона $\Delta \varepsilon_{ci}$ в мм/м в зависимости от возраста $t / \text{дн.}$, для ШБ на шлаке МК и зависимости от призменной прочности $R_g / \text{МПа}$ - для ШБ на шлаке ЧМК:

$$\Delta \varepsilon_{ci} = 1,42 + 0,44 \lg t ; \quad 15$$

$$\Delta \varepsilon_{ci}(R_g) = \frac{65}{0,44 R_g + 9,72} . \quad 16$$

В пятой главе проводятся результаты экспериментально-теоретических исследований предварительно-напряженных ребристых плит покрытий из ШБ на доменном шлаке ЧМК и предварительно-напряженных многопустотных плит перекрытия из ШБ на доменном шлаке МК.

Установлено, что разрушение плит перекрытия происходит по нормальному сечению по растянутой зоне при плавном увеличении прогиба, а ребристых плит покрытия по наклонному сечению от действия поперечных сил, при этом разрушение носило хрупкий характер. Из анализа опытных и теоретических данных следует, что расчет прочности изгибаемых предварительно-напряженных элементов из тяжелого шлакоцементного бетона можно производить по методике норм с учетом прочностных показателей этих бетонов.

Анализ экспериментальных и теоретических данных о трещиностойкости ребристых плит и панелей показал, что расчет по методу норм на 10-20% занижает фактическую трещиностойкость этих конструкций и подтвердил необходимость разработки более точной методики их расчета по образованию трещин.

Учитывая повышенную по отношению к цементному бетону пластическую растягимость ШБ, при расчете момента образования нормальных трещин рекомендуется наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона принимать равным $2,5 R_u / E_b$.

При кратковременном нагружении, опытные прогибы конструкций до появления трещин в растянутой зоне / в диапазоне 0,5-0,6 от

разрушающей P_u / удовлетворительно совпадают с теоретическими, рассчитанными по формулам СНиПа. На стадиях кратковременного нагружения от 06 P_u вплоть до P_u расчет по деформациям следует производить с учетом корректировки коэффициента ν . Установлено, что расчет кривизны / $1/r$ / по формуле /160/ СНиП без учета снижения коэффициента ν на стадии нагружения, близкой к разрушающей, приводит к занижению значений теоретических прогибов примерно в 1,5 раза.

В работах Гвоздева А.А. зависимость коэффициента ν от уровня нагружения для изгибаемых элементов из тяжелого бетона рекомендуется принимать в виде $\nu = f(6s/R_s)$. Данная зависимость характеризуется уменьшением значений ν с ростом уровня напряжений в сжатой зоне бетона $6s/R_s$. Однако данная зависимость не может быть получена непосредственно из опыта, так как в настоящее время отсутствуют надежные способы определения напряжений прямыми измерениями. Поэтому о величине $6s/R_s$ можно судить только на основе теоретических построений. Для практического применения, по нашему мнению, удобней пользоваться зависимостью коэффициента ν от уровня нагружения в виде $\nu = f(M/M_{oc})$. Данная зависимость характеризуется уменьшением значений ν с увеличением соотношения моментов M и M_{oc} .

Из анализа сопоставления опытных и рассчитанных прогибов коэффициент ν , характеризующий упруго-пластическое состояние бетона сжатой зоны, рекомендуется определять в зависимости от соотношения M/M_{oc} по формуле

$$\nu = -0,4(M/M_{oc})^2 + 0,9(M/M_{oc}) - 0,05. \quad /7/$$

Пределы изменений M/M_{oc} от 1 до 2.

В процессе длительной выдержки опытный прогиб ребристой плиты покрытия оказался на 25% меньше, а многопустотной панели - на 27% больше теоретического, рассчитанного по рекомендациям норм.

Столь значительное расхождение в теоретической оценке деформативности данных конструкций объясняется, на наш взгляд, различием деформативных свойств шлакощелочных бетонов, из которых они были изготовлены. За период длительных испытаний ребристой плиты покрытия приизменная прочность ШШБ R_b на доменном шлаке ЧМК возросла с 18,5 МПа до 26,7 МПа, а начальный модуль упругости E_b увеличился с $18,4 \times 10^3$ МПа до $21,5 \times 10^3$ МПа.

За период длительных испытаний многопустотной плиты покрытия R_b ШШБ на доменном шлаке ЧМК возросла с 27,7 МПа до 33,0 МПа, а E_b снизился с $26,1 \times 10^3$ до 16×10^3 МПа.

0195865

Снижение упругой характеристики с возрастом ШБ на доменном шлаке МК, отмеченное также в третьей главе диссертации, является его отличительной особенностью по отношению к ШБ на доменном шлаке ЧМК и по отношению к цементным бетонам.

Из сопоставительного анализа теоретических и экспериментальных данных следует, что при расчете плиты перекрытия по методу норм не был учтен дополнительный прогиб от увеличения во времени упругих деформаций в ШБ на шлаке МК, который составил в данном случае около 30% от прогиба, обусловленного длительной ползучестью бетона.

На основании проведенных исследований, расчет привизны изгибающих элементов из тяжелого ШБ на шлаках МК и ЧМК от постоянных и длительных временных нагрузок рекомендуется производить по формуле

$$(1/2)_2 = \frac{(4\varphi_2 + 4\varphi_3) \cdot M}{4E_B \cdot E_B \cdot f_{red}}, \quad /12/$$

здесь φ_3 - коэффициент, учитывающий влияние модуля упругости на деформации элемента без трещин и принимаемый равным для шлакоцементных бетонов: на молотом шлаке МК - 0,25; на молотом шлаке ЧМК - 0; E_B - модуль упругости бетона в возрасте 120 суток. Коэффициенты φ_1 и φ_2 определяются согласно п.4.24 СНиПа.

Колебания модуля упругости ШБ происходят наиболее интенсивно в первые 120 суток, поэтому в формулу /12/ рекомендуется вводить значение E_B для возраста бетона, равного 120 суткам.

В шестой главе приводится краткая характеристика объекта внедрения и расчет экономической эффективности от внедрения разработанных конструкций. Результаты исследований прошли промышленную проверку и внедрены на комбинате строительных и монтажных изделий ПСМО Челябметаллургстроя. Годовой экономический эффект только в сфере производства конструкций составил 15 тыс. рублей.

Основные выводы по результатам работы. Проведенные экспериментальные и теоретические исследования позволили получить следующие теоретические и прикладные результаты:

1. Получены зависимости основных механических характеристик ШБ на шлаке ЧМК от состава бетонной смеси по массе и режима тепловой обработки, которые позволяют прогнозировать дальнейшие характеристики в широком диапазоне варьирования технологических факторов;

2. Получена математическая модель по оптимизации состава и ре-

жима тепловлажностной обработки с учетом желаемого сочетания показателей свойств ШВБ по шкале ЧМК.

3.Получены данные об изменении механических характеристик пропаренного шлакоцементного бетона на доменном шлаке Магнитогорского металлургического комбината с возрастом бетона. Установлено, что за I год хранения образцов в нормальных условиях прочность бетона R_8 возрасла в среднем на 20%, при этом значения характеристик E_8 , γ_{sc} и γ_{ac} снизились соответственно на 20%, 30%, 60%, а предельная сжимаемость образцов $\Delta \sigma_{sc}$ возрасла в 1,5-2 раза. Наиболее интенсивное изменение перечисленных выше характеристик происходило в возрасте бетона до 120 суток. Поэтому возраст шлакоцементного бетона, равный 120 суток, рекомендуется принимать в качестве базового, для которого определяются показатели свойств данного бетона.

4.Установлено, что увеличение плотности раствора СЦП в бетонной смеси с 1100 кг/м³ до 1200 кг/м³, при прочих равных условиях, приводит к увеличению деформаций усадки в 2,3 раза, а деформаций ползучести в 1,2 раза.

5.Повышенная по отношению к цементному бетону пластическая растяжимость ШВБ увеличивает момент трещинообразования изгибаемых элементов на его основе, поэтому при расчете трещиностойкости нормальных сечений таких элементов по методу норм рекомендуем наиболее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона принимать $2,5 R_8/E_8$.

6.Отмечены существенные колебания значений начального модуля упругости у равнопрочных шлакоцементных бетонов, которые отличались по составу бетонной смеси и условиям твердения. Исходя из этого, при проектировании конструкций из ШВБ особое внимание следует уделять нормированию значений E_8 .

7.Расчет на прочность предварительно-напряженных плит покрытия и перекрытия из тяжелого ШВБ рекомендуется производить по методике норм.

8.Расчет кривизны изгибаемых элементов из ШВБ от длительного действия нагрузки следует производить с учетом влияния модуля упругости на деформации элемента.

Разработанные на основе проведенных исследований рекомендации по расчету деформаций таких элементов, позволяют учитывать особенности упруго-пластических свойств ШВБ на кислых и основных доменных шлаках.

9. Полученные в работе результаты использованы при проектировании и расчете предварительно-напряженных плит покрытия и перекрытия из тяжелых бетонов на шлакощелочном выжущем. Опыт внедрения таких конструкций показал высокую эффективность и целесообразность их применения.

Список научных трудов

1. Миловидов В.И., Демаков С.И. Экспериментальное определение параметрических уровней напряжений в шлакощелочном бетоне// Исследования по строительной механике и строительным конструкциям. - Челябинск: ЧПИ, 1985.
2. Демаков С.И., Миловидов В.И., Горбунов Н.И. Проектирование состава и режима тепловлажностной обработки с оценкой прочностных и деформативных характеристик шлакощелочного бетона // Исследования по строительной механике и строительным конструкциям. - Челябинск: ЧПИ, 1986.
3. Миловидов В.И., Демаков С.И. и др. Исследования предварительно-напряженной ребристой плиты покрытия из шлакощелочного бетона// Экономия топливно-энергетических ресурсов в промышленности сборного железобетона/ Материалы семинара.-Челябинск, УДНПП, 1985.- с I4-I6.
4. Демаков С.И., Миловидов В.И., Оатул А.А. Предварительно-напряженные конструкции из тяжелых шлакощелочных бетонов// Шлакощелочные цементы, бетоны и конструкции./ Тезисы докладов Всесоюзной конференции.- Киев: КИСИ, 1989.-с121-122.

