



На правах рукописи

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

ИХАРЕВ ВЛАДИLEN МИХАЙЛОВИЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОНОНИТРИДА ВАНАДИЯ

Специальность 06.16.02 -
"Металлургия черных металлов"

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Челябинск
1973

Челябинский
политехнический институт
БИБЛИОТЕКА

Работа выполнена на кафедре физико-химических исследований металлургических процессов Челябинского политехнического института имени Ленинского комсомола.

Научные руководители:
профессор, доктор технических наук В.А. Кокеуров,
доцент, кандидат технических наук Г.Г. Михайлов.

Официальные оппоненты:
профессор, доктор технических наук А.Н. Морозов,
доцент, кандидат технических наук В.Е. Ромин.

Ведущее предприятие - Уральский политехнический институт им. С.И. Кирова, кафедра теории металлургических процессов.

Автореферат разослан " " 1973 г.
Защита диссертации состоится " " 1973 г. в
часов в аудитории на заседании Совета по присуждению
ученых степеней металлургического факультета Челябинского по-
литехнического института им. Ленинского комсомола.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.
Адрес института: 454044, г. Челябинск, проспект им. В.И. Ленина,
76, телефон 39-39-64.

Широко Вас и сотрудников Вашего учреждения, интересующихся
темой диссертации, приглашать участие в заседании Совета или при-
слать отзыв (отзыв присыпается в двух экземплярах, заверенных
печатью Вашего учреждения).

Ученый секретарь Совета
доцент, канд. техн. наук *В.Н. Гончар* (В.Н. Гончар)

Высококачественные легированные стали и сплавы на основе тугоплавких переходных металлов, используемые в современной технике, представляют собой сложные многокомпонентные системы. Для глубокого анализа процессов взаимодействия компонентов сталей и сплавов, происходящих при их получении, дальнейшей химико-термической обработке и эксплуатации, необходимы знания о природе, составе и важнейших, прежде всего, термодинамических свойствах образующихся при этом различных соединений металлов и неметаллов. Среди этих фаз несомненный интерес для теории и практики металлургии представляют нитриды переходных металлов.

Нитриды переходных металлов, как и окислы, сульфиды и карбиды тех же металлов, являются соединениями переменного состава. Поэтому исследование термоциднамических свойств нестехиометрических нитридов является в научном отношении частной задачей в решении более общей – создании термодинамической теории фаз переменного состава. В практическом отношении знание термической устойчивости и других термодинамических свойств нитридов необходимо для выяснения условий образования и выделения из металла нитридных фаз, оказывающих большое влияние на качество сталей и сплавов.

Основой для решения этих задач должны быть сведения о зависимости состава нитридов в области гомогенности от температуры и давления азота в газовой фазе. Однако в связи с большими экспериментальными трудностями термодинамического исследования нитридов переходных металлов, имеющиеся сведения о фазовых равновесиях в системах "пе-

переходный металл - азот" весьма немногочисленны и недостаточно надежны.

В настоящей работе была поставлена цель: установить зависимость состава практических валного нестехиометрического мононитрида ванадия от температуры и давления азота и использовать ее для расчета основных термодинамических свойств нитридной фазы.

Диссертация состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены общие сведения о строении нитридов переходных металлов, обсуждена противоречивость сведений о химической связи нитридов, отмечена недостаточность и приближенность данных об областях существования и термодинамических свойствах нитридов переходных металлов. Приведен обзор исследований структуры, равновесий, границ областей гомогенности фаз в системе ванадий-азот. Отмечено почти полное отсутствие сведений об упругости диссоциации и других термодинамических свойствах субнитрида и мононитрида ванадия.

Во второй главе описан метод исследования и экспериментальная установка для изучения термодинамических свойств нитридов переходных металлов. Изложены экспериментальные данные по исследованию зависимости упругости диссоциации мононитрида ванадия от его состава при различных температурах.

В третьей главе проведен термодинамический анализ процесса взаимодействия азота с мононитридом ванадия. Для обсуждения экспериментальных результатов предложена термодинамическая теория регулярных растворов с учетом нераавличности атомов (ионов) в разных валентных состояниях и дефектности структур нитридных фаз. Изложены методы расчета основных термодинамических функций мононитрида ванадия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УПРУГОСТИ ДИССОЦИАЦИИ МОНОНИТРИДА ВАНАДИЯ

Исследование зависимости упругости диссоциации мононитрида ванадия от его состава и температуры было выполнено на специальной сконструированной и изготовленной экспериментальной установке. Основными частями установки являются печь, микровесы, манометры и система очистки и контроля чистоты азота. Установка позволяет проводить опыты при температурах до 2000°C и давлениях азота от 0,01 до 760 мм рт.ст.

Состав нитридной фазы определяли методом непрерывного взвешивания на изготовленных для этой цели коромысловых микровесах с крутильной нитью, оборудованных системой электромагнитного уравновешивания. Максимальная нагрузка весов составляет 1 г, абсолютная чувствительность - 10^{-6} г (это соответствует изменению состава нитрида VN_x , выраженного через x - отношение атомных долей азота и ванадия, $\Delta x = 0,00001$ при количестве ванадия в нитриде $\sim 0,5$ г), точность взвешивания $2 \cdot 10^{-5}$ г. При определении состава нитрида весовым методом был учтен эффект псевдоизменения массы образца, обусловленный термомолекулярным и конвективным потоками азота в реакционном пространстве печи.

Исходными материалами были порошкообразный металлический ванадий марки ВЭЛ-1 и технический азот, подвергнутый перед использованием тщательной очистке от следов кислорода. Непрерывный контроль за содержанием кислорода в азоте осуществляли методом измерения э.д.с. ячейки с твердым электролитом и газовыми электродами (азот и воздух).

Тигель с навеской ванадия помещали в печь, подвешивая его при этом на одно из плеч коромысла весов. Установку вакуумировали до 10^{-8} мм рт.ст., 4-5 раз промывали и наполняли чистым автотом. После подачи первых порций газа печь включали в сеть, и одновременно с напуском газа до атмосферного давления происходило образование нитрида при взаимодействии автота с ванадием сначала при $1000-1100^{\circ}\text{C}$, а затем при температуре опыта. О ходе взаимодействия в системе судили по изменению веса и давления. Прекращение этих изменений при постоянной температуре указывало на наступление равновесия. После некоторой выдержки образца в равновесном состоянии и проверки истинности последнего давление или температура изменялись, и опыты проводились в других условиях. Истинность установления равновесных состояний проверяли путем достижения равновесия как со стороны диссоциации нитрида, так и со стороны его автотирования, то есть при откаче или напуске автота, либо при повышении или понижении температуры. Границные равновесные давления находились методом сухения, то есть по енталпу изменения веса образца при изменении давления вблизи его граничного значения. Образование в образце наряду с мононитридом новой фазы - субнитрида ванадия обнаруживается по непрерывной убыли веса образца при поддержании давления в системе ниже равновесного для гетерогенной смеси.

Опыты проведены в интервале температур $1300-1650^{\circ}\text{C}$ и давлениях от 0,5 до 760 мм рт.ст. Для оценки воспроизводимости результатов в каждом опыте использовались 2-3 образца. Результаты исследования графически представлены на рис. 1.




Рис. 1. Зависимость равновесного давления азота (мм рт.ст.) от состава нитрида VN_x при температуре 1300°C (1), 1350°C (2), 1400°C (3), 1450°C (4), 1500°C (5), 1550°C (6), 1600°C (7), 1650°C (8).
Линии - расчет по уравнению (18)

Наклонные участки изотермических зависимостей соответствуют области гомогенности нитрида, горизонтальные - области гетерогенного равновесия моно- и низшего нитрида ванадия, что подтверждается также данными рентгеноструктурного анализа охлажденных образцов. Состав нитрида в области гомогенности существенно изменяется даже при очень быстром охлаждении его с высоких температур (на $\Delta T = 0,05\text{--}0,1$ при скорости охлаждения 500 град/мин).

Погрешность расчета состава нитридной фазы по изменению уравновешивающего образец тока с учетом поправки на псевдоэффект давления составляет 0,02%. Суммарная погрешность, учитывая и ошибки в измерении давления и температуры, равна 0,57%.

ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Общепринятое утверждение, что положение нижней границы области гомогенности мононитрида ванадия не зависит от температуры и отвечает составу $VN_{0,71}$ или $VN_{0,72}$, не подтверждается результатами настоящего исследования. Состав нитрида $VN_{0,71}$ по нашим данным (при их небольшой экстраполяции) оказывается границним лишь при единственной температуре $\sim 1250^{\circ}\text{C}$. Нитрид $VN_{1,00}$ не удалось получить даже при 1000°C и выдержке образцов в атмосфере чистого азота с давлением 1 атм в течение нескольких суток.

Для термодинамической характеристики нестехиометрический мононитрид ванадия можно представить как твердый раствор азота и ванадия, а взаимодействие его с газообразным азотом описать уравнением

$$N_2 \text{ (газ)} = 2N \text{ (раствор)} \quad (1)$$

Из условия равновесия этой реакции

$$\mu_{N_2} = 2\mu_N, \quad (2)$$

где μ_{N_2} и μ_N - химические потенциалы азота в газовой и нитридной фазах, получаем

$$\Delta \bar{G}_N^{\circ} = 2\mu_N - \mu_{N_2}^{\circ} = RT \ln P_{N_2} = \Delta \bar{H}_{N_2}^{\circ} - T \Delta \bar{S}_{N_2}^{\circ}. \quad (3)$$

Здесь $\mu_{N_2}^{\circ}$ - химический потенциал газообразного чистого азота; $\Delta \bar{H}_{N_2}^{\circ}$, $\Delta \bar{S}_{N_2}^{\circ}$ - парциальные молярные изобарно-изотермический потенциал, энталпия и энтропия растворения 1 моля газообразного азота в нитридной фазе.

Уравнение (3) приводит к линейной связи между $\lg P_{N_2}$ и обратной температурой, которая отражается уравнением

$$\lg P_{N_2} = \frac{\Delta \bar{H}_{N_2}^{\circ}}{2,3RT} - \frac{\Delta \bar{S}_{N_2}^{\circ}}{2,3R}. \quad (4)$$

Линейные зависимости $\lg P_{N_2}$ от обратной температуры, найденные для определенных составов мононитрида ванадия из экспериментальных данных по способу наименьших квадратов, позволяют определить средние для исследованного интервала температур парциальные энталпию и энтропию растворения азота в мононитриде ванадия. Эти величины имеют отрицательные значения и заметно изменяются с составом нитрида. Зависимость граничного давления ($P_{N_2}^{\circ}$) для смеси низшего и мононитрида ванадия от обратной температуры может быть описана уравнением

$$\lg P_{N_2}^{\circ} = - \frac{9690}{T} + 3,13. \quad (5)$$

Активности азота и ванадия в мононитриде ванадия (a_N и a_V) для удобства дальнейшего обсуждения результатов могут быть представлены выражениями

$$a_N = \frac{x}{1-x} f_N \quad \text{и} \quad a_V = (1-x) f_V , \quad (6)$$

в которых f_N и f_V - коэффициенты активности азота и ванадия в нитриде VN_x .

Если в качестве стандартного состояния взять насыщенный раствор нишнего нитрида в мононитриде, то активность азота в растворе можно найти из соотношения

$$a_N = \sqrt{\frac{P_{N_2}}{P_{N_2}^o}} , \quad (7)$$

где P_{N_2} - упругость диссоциации мононитрида данного состава в области гомогенности фаз; $P_{N_2}^o$ - равновесное парциальное давление азота над гетерогенной смесью нишнего и мононитрида ванадия.

Сравнивая уравнения (6) и (7), получаем выражение для расчета коэффициента активности азота в нитриде по полученным экспериментальным данным

$$f_N = \frac{1-x}{x} \sqrt{\frac{P_{N_2}}{P_{N_2}^o}} . \quad (8)$$

Найденные значения f_N для четырех температур во всем исследованном интервале составов мононитрида ванадия представлены на рис.2 в виде зависимости f_N от $\frac{x}{1-x}$. Наблюдаемый рост коэффициента активности с увеличением концентрации азота в нитриде $(\frac{x}{1-x})$ указывает на отрицательные отклонения от закона Рауля.

Активность ванадия в мононитриде рассчитана из уравнения




Рис. 2. Зависимость коэффициента активности ванадия в мононитриде ванадия VVN от его состава при различных температурах: \circ — эксперимент, линии — расчет по уравнению (15)

$$\lg a_v = -\frac{1}{2} \int x d \lg \frac{P_{N_2}}{P_{N_2}^0}. \quad (9)$$

Термодинамические свойства нестехиометрического мононитрида ванадия могут быть описаны с точки зрения теории регулярных ионных растворов с учетом неравличимости атомов (ионов) в разных валентных состояниях и дефектности структуры нитридной фазы.

Нестехиометрический мононитрид ванадия имеет координационную структуру типа NaCl . Каждый из компонентов нитрида, образованного из n_1 г-атомов ванадия и n_2 г-атомов азота, размещается в своей подрешетке, причем подрешетка ванадия заполнена, а в подрешетке азота имеется $(n_1 - n_2)N_0$ вакансий.

Энтропия такого раствора равна

$$S = \frac{3n_2 - n_1}{2} S_a + \frac{n_1 - n_2}{2} S_b^* + R \left(n_1 \ln \frac{n_1}{n_1 - n_2} - n_2 \ln \frac{n_2}{n_1 - n_2} \right), \quad (10)$$

где S_a – энтропия 1 моля стехиометрического нитрида VN ;

S_b^* – энтропия 1 моля гипотетического, также стехиометрического, субнитрида V_3N , имеющего в отличие от присущей реальному нитриду гексагональной решетки координационную структуру типа NaCl . При выводе уравнения (10) разновалентные ионы считались термодинамически неравличимыми. Энергия раствора равна

$$E = \frac{3n_2 - n_1}{2} E_a + \frac{n_1 - n_2}{2} E_b^* + \frac{(3n_2 - n_1)(n_1 - n_2)}{4n_2} Q_{12} + \frac{n_2^2}{n_1} Q_{22}, \quad (11)$$

где Q_{12} – энергия смешения или взаимообмена; Q_{22} – энергия взаимодействия атомов азота в расчете на 1 г-атом.

Из уравнений (10) и (11) были получены выражения для химических потенциалов ванадия и азота в рассматриваемом растворе, состав которого выражен через индекс нестехиометрии $\chi = \frac{n_2}{n_1}$,

$$\mu_V = \mu'_V + RT \ln 2(1-\chi) + \frac{2\chi-1}{2\chi} Q_{12} - \frac{4\chi^2-1}{4} Q_{22}, \quad (12)$$

$$\mu_N = \mu'_N + RT \ln \frac{\chi}{1-\chi} - \frac{4\chi^2-1}{4\chi^2} Q_{12} + (2\chi-1) Q_{22}, \quad (13)$$

в которых μ'_V и μ'_N — химические потенциалы ванадия и азота в нитриде, состав которого соответствует $\chi = 0,5$.

Сделав переход к выбранному стандартному состоянию (насыщенный нижним нитридом мононитрид ванадия), получим

$$\lg f_V = -\lg(1-x_0) + \frac{x-x_0}{2xx_0} \frac{Q_{12}}{2,3RT} - (x^2-x_0^2) \frac{Q_{22}}{2,3RT}, \quad (14)$$

$$\lg f_N = \lg \frac{1-x_0}{x_0} - \frac{x^2-x_0^2}{4x^2x_0^2} \frac{Q_{12}}{2,3RT} + (x-x_0) \frac{2Q_{22}}{2,3RT}. \quad (15)$$

Введя обозначения

$$-\frac{2Q_{12}}{2,3RT} = A_1 \quad \text{и} \quad \frac{2Q_{22}}{2,3RT} = A_2, \quad (16)$$

приходим к выражению

$$\frac{8x^2x_0^2}{x^2-x_0^2} \lg \frac{x_0}{1-x_0} f_N = A_1 + \frac{8x^2x_0^2}{x+x_0} A_2, \quad (17)$$

из которого следует, что между величинами $\frac{8x^2x_0^2}{x^2-x_0^2} \lg \frac{x_0}{1-x_0} f_N$ и $\frac{8x^2x_0^2}{x+x_0}$ должна быть линейная связь.

На рис.3 в координатах, соответствующих уравнению (17), представлены экспериментальные данные, полученные при 1500°C . Видно, что требуемая линейность выполняется достаточно удовлет-




Рис. 3. Результаты проверки уравнения (17) по экспериментальным данным при 1500°C

ворительно. Рассчитанный в данном случае коэффициент корреляции оказывается высоким (0,992), что указывает на наличие тесной линейной связи между рассматриваемыми переменными. К аналогичному выводу приводит подобная проверка теоретических уравнений и для всех других температур опытов. Это дает основание использовать выражения химических потенциалов для характеристики основных термодинамических свойств нестехиометрического мононитрида ванадия.

Так, например, подставляя уравнение (13) в выражение (3), можно получить зависимость упругости диссоциации мононитрида ванадия от состава при постоянной температуре

$$\lg P_{N_2} = \frac{2\mu'_N - \mu^{\circ}_N}{2,3RT} + 2\lg \frac{x}{1-x} - \frac{4x^2-1}{4x^2} \frac{2Q_{12}}{2,3RT} + (2x-1) \frac{2Q_{22}}{2,3RT} \quad (18)$$

или

$$\lg P_{N_2} - 2\lg \frac{x}{1-x} = A_0 + \frac{4x^2-1}{4x^2} A_1 + (2x-1) A_2 . \quad (19)$$

Значения коэффициентов A_0 , A_1 и A_2 были рассчитаны по способу наименьших квадратов. Это позволило определить величины энергии взаимообмена (Q_{12}) и энергии взаимодействия атомов азота (Q_{22}). Энергия взаимообмена оказалась знакопеременной величиной, а энергия азот-азот взаимодействия - положительной при температурах опытов, что свидетельствует о наличии сил отталкивания между атомами азота в нитриде ванадия.

Найденные параметры теоретических выражений позволяют рассчитать упругость диссоциации мононитрида ванадия, коэффициенты активности азота и ванадия, а также другие термодинамические свойства.

Из приведенных здесь рис.1 и 2 видно, что полученные в этом случае расчетные кривые хорошо описывают экспериментальные данные.

Для расчета термодинамических свойств мононитрида ванадия при любых температурах в исследованном интервале температур для $\Delta\mu = 2\mu'_N - \mu''_{N_2}$, Q_{12} и Q_{22} были подобраны эмпирические температурные зависимости

$$\Delta\mu = -922,643 + 0,658T - 0,117 \cdot 10^{-3}T^2 \quad (\text{кДж/моль}); \quad (20)$$

$$Q_{12} = -107,732 - 0,065T + 0,070 \cdot 10^{-3}T^2 \quad (\text{кДж/моль}); \quad (21)$$

$$Q_{22} = 482,872 - 0,614T + 0,211 \cdot 10^{-3}T^2 \quad (\text{кДж/моль}). \quad (22)$$

Эти зависимости дают возможность рассчитать термодинамические функции процесса растворения газообразного азота в нитриде данного состава

$$\Delta\bar{G}_{N_2}^\circ = 2\mu'_N - \mu''_{N_2} + 2RT \ln \frac{x}{1-x} - \frac{4x^2-1}{2x^2} Q_{12} + 2(2x-1)Q_{22}, \quad (23)$$

$$\Delta\bar{S}_{N_2}^\circ = -\frac{\partial \Delta\bar{G}_{N_2}^\circ}{\partial T} \quad \text{и} \quad \Delta\bar{H}_{N_2}^\circ = \Delta\bar{G}_{N_2}^\circ + T\Delta\bar{S}_{N_2}^\circ. \quad (24)$$

Суммируя выражения (12) и (13), получим зависимость химического потенциала мононитрида ванадия от состава и температуры

$$\mu_{VN} = \mu_{VN}^\circ + RT \ln x + \left(\frac{1-x}{2x}\right)^2 Q_{12} - (1-x)^2 Q_{22}, \quad (25)$$

где μ_{VN}° — химический потенциал чистого стехиометрического нитрида.

Тогда изменение изобарно-изотермического потенциала, обусловленное растворением стехиометрического нитрида $VN_{1,00}$ в нитриде данного состава, равно

$$\Delta\bar{G}_{VN}^\circ = RT \ln x + \left(\frac{1-x}{2x}\right)^2 Q_{12} - (1-x)^2 Q_{22}. \quad (26)$$

Другие термодинамические функции данного процесса определяются из соотношений

$$\Delta \bar{S}_{VN}^{\circ} = -\frac{\partial \Delta \bar{G}_{VN}^{\circ}}{\partial T} \quad \text{и} \quad \Delta \bar{H}_{VN}^{\circ} = \Delta \bar{G}_{VN}^{\circ} + T \Delta \bar{S}_{VN}^{\circ}. \quad (27)$$

Из выражений (23), (24), (26) и (27), используя уравнение реакции диссоциации

$$VN = VN_x + \frac{1-x}{2} N_2 \quad (28)$$

можно рассчитать термодинамические функции образования мононитрида данного состава из стехиометрического, то есть

$$\Delta G_{VN_x}^{\circ'} = \Delta \bar{G}_{VN}^{\circ} - \frac{1-x}{2} \Delta \bar{G}_{N_2}^{\circ}, \quad (29)$$

$$\Delta H_{VN_x}^{\circ'} = \Delta \bar{H}_{VN}^{\circ} - \frac{1-x}{2} \Delta \bar{H}_{N_2}^{\circ}, \quad (30)$$

$$\Delta S_{VN_x}^{\circ'} = \Delta \bar{S}_{VN}^{\circ} - \frac{1-x}{2} \Delta \bar{S}_{N_2}^{\circ}. \quad (31)$$

Найденные из уравнений (29)–(31) значения термодинамических функций $\Delta G_{VN_x}^{\circ'}$, $\Delta H_{VN_x}^{\circ'}$ и $\Delta S_{VN_x}^{\circ'}$ представляют собой дополнительные слагаемые к свободной энергии, теплоте и энтропии образования стехиометрического мононитрида ванадия при определении соответствующих функций образования из ванадия и газообразного азота мононитрида ванадия стехиометрического состава. Например,

$$\Delta G_{VN_x}^{\circ} = \Delta G_{VN}^{\circ} + \Delta G_{VN_x}^{\circ'}, \quad (32)$$

где $\Delta G_{VN_x}^{\circ}$ и ΔG_{VN}° – свободные энергии образования нитридов нестехиометрического и стехиометрического составов соответственно.

ВЫВОДЫ

1. Для изучения термодинамических свойств нитридов переходных металлов сконструирована и изготовлена специальная установка с микровесами, позволяющими определять состав нитридной фазы в любой момент взаимодействия ее с газовой. Установка дает возможность проводить опыты при температурах до 2000°C и давлениях азота от 0,01 до 760 мм рт.ст.

2. Измерены равновесные давления азота над мононитридом ванадия при 8-ми температурах в интервале $1300 - 1650^{\circ}\text{C}$. Показано, что упругость диссоциации мононитрида при неизменной температуре существенно зависит от его состава. Выявлена область гомогенности мононитрида в исследованном интервале температур. Установлено, что нижняя граница области гомогенности смещается с повышением температуры в сторону меньших концентраций азота в нитридной фазе и при 1650°C соответствует составу $\text{VN}_{0,568}$.

3. Предложен метод описания равновесия нестехиометрического мононитрида ванадия с газовой фазой, основанный на теории регулярных растворов с учетом неравнличности атомов (ионов) в разных валентных состояниях и дефектности структуры нитридной фазы. Проверена применимость теоретических представлений для обсуждения экспериментальных данных.

4. Получены уравнения зависимостей упругости диссоциации мононитрида ванадия и активностей его компонентов от состава и температуры.

5. Рассчитаны парциальные молярные свободная энергия, энталпии и энтропии растворения азота, а также стехиометрического нитрида $VN_{1,00}$ в мононитриде ванадия VN_x , позволяющие учитывать нестехиометричность нитрида при расчетах термодинамических функций образования мононитрида ванадия.

Материалы диссертации были доложены на Международном симпозиуме, посвященном 100-летию открытия Д.К.Черновым полиморфизма железа (Москва, 1968 г.), Всесоюзной конференции по термодинамике окисных и сульфидных растворов (Свердловск, 1968 г.), Всесоюзном совещании по термодинамике регулярных растворов (Краснодар, 1971 г.) и опубликованы в статьях:

1. В.М.Жихарев, В.И.Шишков, В.А.Кожеуров "О неравнозначности ионов (атомов) разной валентности в некоторых нестехиометрических соединениях". Журнал физической химии, 1969, 43, 3124.
2. В.И.Шишков, В.М.Жихарев, В.А.Кожеуров "Термодинамические свойства некоторых нестехиометрических соединений". В сб. "Вопросы производства и обработки стали". Труды Челябинского политехнического института, № 66, 1970, 3.
3. В.И.Шишков, В.М.Жихарев, В.А.Кожеуров "Термодинамические свойства нестехиометрических соединений с точки зрения неравнозначности ионов (атомов) в разных валентных состояниях". В сб. "Физико-химические основы производства стали". Материалы симпозиума по металлур-

гии и металловедению. Издательство "Наука", М., 1971, 7.

4. В.М.Жихарев, В.И.Шишков "К методике исследования термодинамических свойств нестехиометрических нитридов". В сб. "Вопросы производства и обработки стали". Труды Челябинского политехнического института, № 66, 1970, 54.

5. В.А.Кожеуров, В.М.Жихарев, В.И.Шишков, Г.В.Грицишина "Изучение термодинамических свойств мононитрида ванадия". Известия вузов. Черная металлургия, 1972, № 8, 10; 1972, № 12, 76.

ЖИХАРЕВ ВЛАДИЛЕН МИХАЙЛОВИЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОНОНИТРИДА ВАНАДИЯ

Техн. редактор Л.С. Заварухина

ФБ 02148. II/IU-73 г. Сдано в печать I2/IU-73 г. Формат
бумаги 60x90 1/16. Объем I, 25 п. л. Отпечатано на рота-
принте ЧПИ. Тираж I20 экз. Заказ № I22/409.