

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Институт «Архитектурно-строительный»
Кафедра «Строительное производство и теория сооружений»

РАБОТА (ПРОЕКТ) ПРОВЕРЕНА

Рецензент, Пикус Г.А.
(должность)
_ (И.О. Ф.)
_ 2018 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой СПТС
_ (Г.А. Пикус)
06. 2018 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ БЕТОНА
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ-08.04.01.2018.279.ПЗ ВКР

Руководитель проекта
Зав. кафедрой СПТС
(Пикус Г.А.)
_ 2018 г.

Автор проекта
студент группы АСИ-279
_ (Коровникова А.В.)
_ 2018 г.

Нормоконтроль
Зав. кафедрой СПТС
(Пикус Г.А.)
_ 2018 г.

Антиплагиат
Оригинальность – 87,8 %
_ (Пикус Г.А.)
_ 2018 г.

АННОТАЦИЯ

Коровникова А.В. Теоретические основы прогнозирования поведения бетона в зимнее время. – Челябинск: ЮУрГУ, АС- 279, с. 61, 5 табл., 14 рис., библиогр. список – 31 наим.

Цель выпускной квалификационной работы – разработать математический аппарат для прогнозирования температурных параметров выдерживания бетона в зимнее время.

Задачи выпускной квалификационной работы – определение расчетной температуры наружного воздуха, вывод формулы времени остывания бетона конструкции, оптимизация коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции бетона, определение минимально необходимого количества контрольных температурных точек, оценка влияния температуры на рост прочности бетона, оценка допустимого перепада температур по сечению бетона конструкции.

				АС-279.08.04.01.2018.ПЗ ВКР			
		№ докум.	Подп.	Теоретические основы прогнозирования поведения бетона в зимнее время	Лит.	Лист	Листов
Зав.каф.	Пикус Г.А.						
Руковод.	Пикус Г.А.					2	62
П.контр.	Пикус Г.А.				ЮУрГУ		
Разраб.	Коровникова А.				Кафедра СПТС		

Д) Закон развития технических систем в решении

Принцип повышения динамичности.

Е) Уровень технического решения

Второй уровень.

1.2.2. Патент «Способ контроля прочности изделий из твердых материалов»

А) Схема прототипа

Наиболее близким, принятым за прототип, является способ определения прочности, основанный на использовании явления генерирования электромагнитной эмиссии твердыми телами при их слабом ударном возбуждении. Согласно способу контролируемое изделие подвергают механическому воздействию с помощью электромеханического ударного устройства с нормированной силой ударного возбуждения, измеряют амплитуду электромагнитного сигнала, характеризующую внутреннюю неоднородность изделия, с помощью Фурье-преобразования рассчитывают амплитудно-частотную характеристику электромагнитного сигнала, из которой определяют частоту основного максимума, измеряют длительность переднего фронта сигнала, характеризующую поверхностную твердость изделия, измеренные величины подставляют в аналитическую формулу и рассчитывают обобщенный параметр (P):

$$P = t + \frac{A}{A_{\max}} \cdot \frac{1}{f},$$

где t – длительность переднего фронта электромагнитного сигнала, мкс,

A – амплитуда электромагнитного сигнала, В;

A_{\max} – максимальная амплитуда электромагнитного сигнала (аппаратурная), В;

f – частота основного максимума спектральной характеристики электромагнитного сигнала, МГц;

сравнивают определенную таким образом величину с предварительно установленной эмпирической зависимостью, связывающей параметр P с механической прочностью, по результатам сравнения определяют прочность

									Стр.
									10
		№ докум.	Подп.						

Раскроем натуральный логарифм.

$$C(k \cdot t - k \cdot t_{н.в}) = e^{k \cdot \tau}. \quad (2.2.3)$$

Определим значение постоянной C , используя следующее граничное условие: в начальный момент времени ($\tau = 0$) температура бетона равна $t_{б.н}$.

Тогда

$$C(k \cdot t_{б.н} - k \cdot t_{н.в}) = e^0.$$

Отсюда

$$C = \frac{1}{k \cdot (t_{б.н} - t_{н.в})}.$$

Тогда уравнение (2.2.3) примет вид:

$$\frac{t - t_{н.в}}{t_{б.н} - t_{н.в}} = e^{k \cdot \tau}.$$

Определим значение коэффициента пропорциональности k используя второе граничное условие: через время $\tau = \tau_x$ температура бетона снизилась до $t = t_x$. Тогда

$$\frac{t_x - t_{н.в}}{t_{б.н} - t_{н.в}} = e^{k \cdot \tau_x}.$$

Отсюда

$$k = \frac{\ln\left(\frac{t_x - t_{н.в}}{t_{б.н} - t_{н.в}}\right)}{\tau_x}.$$

Подставив значение коэффициента пропорциональности в формулу (2.2.2), получим формулу для оценки времени остывания бетона от температуры $t_{б.н}$ до температуры $t_{б.к}$ при температуре наружного воздуха $t_{н.в}$:

$$\tau_{ост} = \frac{\tau_x}{\ln\left(\frac{t_x - t_{н.в}}{t_{б.н} - t_{н.в}}\right)} \cdot \ln\left(\frac{t_{б.к} - t_{н.в}}{t_{б.н} - t_{н.в}}\right),$$

или

$$\tau_{ост} = \frac{1}{k} \cdot \ln\left(\frac{t_{б.к} - t_{н.в}}{t_{б.н} - t_{н.в}}\right) = -\frac{1}{k} \cdot \ln\left(\frac{t_{б.н} - t_{н.в}}{t_{б.к} - t_{н.в}}\right). \quad (2.2.4)$$

Из [26]:

$$E_a = 17 \cdot 10^4 \text{ МПа (B}_p\text{I)}$$

$$E_a = 18 \cdot 10^4 \text{ МПа (AIII}_b\text{)}$$

$$E_a = 19 \cdot 10^4 \text{ МПа (AIV, AV, AVI, AVII)}$$

$$E_a = 20 \cdot 10^4 \text{ МПа (AIII, BII, B}_p\text{II)}$$

$$E_a = 21 \cdot 10^4 \text{ МПа (AI, AII)}$$

Из формулы (2.7.2) определим температуру в центре конструкции:

$$t_u = \frac{3\sigma(5 \cdot \mu \cdot n + 1)(1 - \nu)}{2 \cdot \alpha \cdot E_b} + t_n \quad (2.7.3)$$

В бетонной конструкции будут отсутствовать трещины, если напряжения, вызванные перепадом температур, будут меньше расчетного сопротивления бетона на осевое растяжение. Таким образом, принимая во внимание условие

$\frac{\sigma}{R_{bt}} \leq 1$, формула (2.7.3) будет выглядеть так:

$$t_u = \frac{3R_{bt}(5 \cdot \mu \cdot n + 1)(1 - \nu)}{2 \cdot \alpha \cdot E_b} + t_n$$

Тогда допустимый перепад температур по сечению бетона конструкции выразим следующим образом:

$$\Delta t = \frac{3R_{bt}(5 \cdot \mu \cdot n + 1)(1 - \nu)}{2 \cdot \alpha \cdot E_b}$$

В связи с тем, что в технологии зимнего бетонирования контролируется текущая прочность бетона при сжатии (в процентах), то для получения текущих значений расчетного сопротивления бетона растяжению и его модуля упругости необходимо воспользоваться нормативными соотношениями между классом бетона по прочности на сжатие, R_{bt} и E_b . Для удобства аппроксимируем табличные значения норм [26] в виде функций:

$$R_{bt} = 0,190 \cdot \left(\frac{B \cdot R_b}{100\%} \right)^{0,637}, [\text{МПа}]$$

